PLASTSHOP.SE

Kemisk beständighet

PlastShop.se - 2026-03-26

POM C FG 75/50x3000 mm marinblå

Artikelnr P1007322

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 °C	Delvis beständig
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	20 °C	Beständig
Aceton	100%	20 °C	Beständig
Ammoniak	conc.	20 °C	Beständig
Ammoniumklorid	-	20 °C	Delvis beständig
Amylalkohol	-	20 °C	Beständig
Bensen	-	20 °C	Delvis beständig
Bensin (premium)	-	20 °C	Beständig
Blekningsløsning	12.5 cl	20 °C	Ej beständig
Borsyra	100%	20 °C	Delvis beständig
Bremsevæske	-	20 °C	Beständig
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	Beständig
Butylacetat	-	20 °C	Beständig
Citronsyra	10%	20 °C	Delvis beständig
Cyklohexanon	100%	20 °C	Beständig
Cyklohexen	100%	20 °C	Beständig
Diesel	-	20 °C	Beständig
Dietylenoxid	-	20 °C	Beständig
Eddik, standard	5-10%	20 °C	Beständig
Eplejuice	-	20 °C	Beständig
Etylacetat	100%	20 °C	Delvis beständig
Etylalkohol (etanol)	96%	20 °C	Beständig
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 °C	Ej beständig
Flussyre	40%	20 °C	Ej beständig
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 °C	Beständig
Fosforsyra	50%	20 °C	Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Frostvæske	-	20 °C	🟢
Fyringsolje	-	20 °C	🟢
Glycerin	100%	20 °C	🟢
Glykol	100%	20 °C	🟢
Heptan	100%	20 °C	🟢
Hydrogenperoksid	10%	20 °C	🟢
Isopropylalkohol	100%	20 °C	🟢
Kalciumklorid	-	20 °C	🟢
Kaliumhydroxidlösning	50%	20 °C	🟡
Klorbensen	100%	20 °C	🟡
Kloroform	-	20 °C	🔴
Koldisulfid	100%	20 °C	🟢
Koltetraklorid	-	20 °C	🟢
Linolje	-	20 °C	🟢
Matolje	-	20 °C	🟢
Maursyre	10%	20 °C	🟢
Melk	-	20 °C	🟢
Merkurokrom	-	20 °C	🔴
Metylalkohol (metanol)	100%	20 °C	🟢
Metylenklorid	100%	20 °C	🔴
Metyletylketon (MEK)	100%	20 °C	🟡
Mineraloljer (aromatfrie)	-	20 °C	🟢
Natriumkarbonat, vattenl.	-	20 °C	🟢
Natriumklorid, vattenl.	-	20 °C	🟢
Natriumnitrat, vattenl.	-	20 °C	🟢
Natriumvätesulfit	-	20 °C	🔴
Natronlut (15%)	15%	20 °C	🟢
Natronlut (60%)	60%	20 °C	🟡
Nitrobensen	-	20 °C	🟡
Oxalsyra	-	20 °C	🔴
Ozon (gas)	≤0.5 ppm	20 °C	🔴
Paraffinolja	100%	20 °C	🟢
Perkloretylen	-	20 °C	🟢
Petroleum	100%	20 °C	🟢

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Petroleumeter	100%	20 °C	🟢
Propylalkohol	-	20 °C	🟢
Salpetersyra	10%	20 °C	🔴
Salpetersyra (50%)	50%	20 °C	🔴
Saltsyra	10%	20 °C	🔴
Saltsyra (konc.)	conc.	20 °C	🔴
Silikonolje	-	20 °C	🟢
Svavelsyra	96%	20 °C	🔴
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 °C	🟡
Toluen	100%	20 °C	🟢
Transformatorolje	-	20 °C	🟢
Trikloreten	100%	20 °C	🟡
Vann	-	20 °C	🟢
Vätesulfid, vattenl.	-	20 °C	🟢
Xylen	-	20 °C	🟢
Ättiksyra	100%	20 °C	🟡