



POM H 1000x610x15 mm natur

Artikelnr P1008754
Kategori POM

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	3	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1

Trekkeegenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	53	MPa	DIN EN ISO 527-2
Elastisitetsmodul (trek)	3000	MPa	DIN EN ISO 527-2
Brottsdeformasjon	8	%	DIN EN ISO 527-2

TemperaturGrenser

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	179	Å°C	DIN EN ISO 11357
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	150	Å°C	
Maksimal drifttemperatur	110	Å°C	
Varme-forvrengning (HDT/A)	141	Å°C	
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	90	Å°C	DIN EN ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	23	kV/mm	ISO 60243-1
VolumResistivitet	10 ¹⁴ Å	Î©	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.4	-	IEC 60250

Brannklasse

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Brannklasse (UL 94)	60695		UL 94

BÄggeskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
BÄghÄllfasthet	53	MPa	DIN EN ISO 527-2

Termisk konduktivet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivet	0.46	W/(mÄK)	ISO 22007-4

Statisk spredning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Overflatemotstand	10Ää´	Î©	DIN EN 62631-3-2

Fuktopptak

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorpsjon til metning	0.1	%	DIN EN ISO 62

StÄtholdbarhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
SkÄret slagfasthet (Charpy)	25	kJ/mÄ²	DIN EN ISO 179-1
Slagseghet (Charpy)	2	kJ/mÄ²	DIN EN ISO 179-1

Termisk Ekspansjon

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidelseskoeffisient	23	10äâ´/K	DIN EN ISO 11359-1

Hardhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	81	Ä° Shore D	DIN EN ISO 868

GodkÄnnanden

- REACH
- RoHS