



PP-C 2000x1000x60 mm grÃ¥

Artikelnr P2201630
Kategori PP

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	0.9	g/cmÃ³	DIN EN ISO 1183-1

Trekkeegenskaper

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	24	MPa	DIN EN ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	1241.2	MPa	DIN EN ISO 527
Brottsdeformasjon	50	%	DIN EN ISO 527

TemperaturGrenser

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	164	Ã°C	ISO 11357-3
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	116	Ã°C	
Maksimal drifttemperatur	75	Ã°C	
Minstemperatur	-23	Ã°C	
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	87	Ã°C	DIN EN ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	40	kV/mm	IEC 60243
VolumResistivitet	10Ã¹Ã´	Î©Ã·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.48	-	IEC 60250

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk tapfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Termisk konduktivitet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.2	W/(mÅK)	DIN 52612-1

Statisk spredning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Overflatemotstand	10Å'ä'	Î©	DIN EN 62631-3-2
SammenligningskrypstrÅmsindeks (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktopptak

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorpsjon til metning	0.1	%	DIN EN ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	0.1	%	DIN EN ISO 62

StÅttholdbarhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
SkÅ¥ret slagfasthet (Charpy)	4	kJ/mÅ²	DIN EN ISO 179

Termisk Ekspansjon

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidelseskoefisient	0.0	10â»ä'/K	DIN 53752

Hardhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	67.25	Å° Shore D	DIN EN ISO 868
Kuletrykkshardhet	50	MPa	DIN EN ISO 2039-1

GodkÅnnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS