



PVDF 3000x610x20 mm svart

Artikelnr P1010692

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 Å°C	
Aceton	100	20 Å°C	
Ammoniak	â€”	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€”	20 Å°C	
Amylalkohol	â€”	20 Å°C	
Bensen	â€”	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	
Blekningsl�sning	â€”	20 Å°C	
Borsyra	100	20 Å°C	
Bremsev�jske	â€”	20 Å°C	
Br�nsle, aromatfritt	â€”	20 Å°C	
Butylacetat	â€”	20 Å°C	
Citronsyra	10	20 Å°C	
Cyklohexanon	100	20 Å°C	
Cyklohexen	100	20 Å°C	
Diesel	â€”	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	
Eddik (standard)	5 - 10	20 Å°C	
Eplejuice	â€”	20 Å°C	
Etylacetat	100	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	
Etylenklorid	100	20 Å°C	
Fenol (vattenl.)	ca. 9	20 Å°C	
Flussyre	40	20 Å°C	
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 Å°C	
Fosforsyra	50	20 Å°C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Frostv�lske	��	20 ��C	�
Fyringsolje	��	20 ��C	�
Glycerin	100	20 ��C	�
Glykol	100	20 ��C	�
Heptan	100	20 ��C	�
Hydrogenperoksid	10	20 ��C	�
Isopropylalkohol	100	20 ��C	�
Kalciumklorid	��	20 ��C	�
Kaliumhydroxid��sning	50	20 ��C	�
Klor (gas)	100	20 ��C	�
Klorbensen	100	20 ��C	�
Kloroform	��	20 ��C	�
Koldisulfid	100	20 ��C	�
Koltetraklorid	��	20 ��C	�
Kresol	��	20 ��C	�
Linolje	��	20 ��C	�
Matolje	��	20 ��C	�
Maursyre	10	20 ��C	�
Melk	��	20 ��C	�
Merkurokrom	��	20 ��C	�
Metylalkohol (metanol)	100	20 ��C	�
Metylenklorid	100	20 ��C	�
Metyletylketon (MEK)	100	20 ��C	�
Mineraloljer (aromatfrie)	��	20 ��C	�
Natriumhydroxid��sning (natronlut)	15	20 ��C	�
Natriumkarbonat (vattenl.)	��	20 ��C	�
Natriumklorid (vattenl.)	��	20 ��C	�
Natriumnitrat (vattenl.)	��	20 ��C	�
Natriumtiosulfat	��	20 ��C	�
Natriumv��tesulfid	��	20 ��C	�
Natronlut (60%)	60	20 ��C	�
Nitrobensen	��	20 ��C	�
Oxalsyra	��	20 ��C	�
Ozon (gas)	��� 0.5 ppm	20 ��C	�

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Paraffinolja	100	20 �C	●
Perkloretylen	��	20 �C	●
Petroleum	100	20 �C	●
Propylalkohol	��	20 �C	●
Pyridin	��	20 �C	●
Salpetersyra	10	20 �C	●
Salpetersyra (50%)	50	20 �C	●
Saltsyra	10	20 �C	●
Saltsyra (konc.)	��	20 �C	●
Silikonolje	��	20 �C	●
Svovelsyra	96	20 �C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 �C	●
Toluen	100	20 �C	●
Transformatorolje	��	20 �C	●
Trikloretan	100	20 �C	●
Vann	��	20 �C	●
V��tesulfid (vattenl.)	��	20 �C	●
Xylen	��	20 �C	●
��ttiksyra	100	20 �C	●