



## PVDF 4000x2000x8 mm naturlig

Artikelnr P2202601  
Kategori PVDF

### Tekniska egenskaper

#### Tetthet & vekt

| Egenskap | VÄrde | Enhet             | Provningsstandard |
|----------|-------|-------------------|-------------------|
| Tetthet  | 1.78  | g/cm <sup>3</sup> | ISO1183           |

#### Trekkeegenskaper

| Egenskap                 | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| StrekkgrenseSpenning     | 40    | MPa   | ISO 527           |
| Elastisitetsmodul (trek) | 2200  | MPa   | ISO527-2          |
| Brottspenning            | 46    | MPa   | ISO 527           |
| Brottsdeformasjon        | 17    | %     | ISO527-2          |

#### TemperaturGrenser

| Egenskap                             | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Smeltepunkt                          | 171   | Å°C   | ISO11357          |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 142   | Å°C   | UL746B            |
| Maksimal driftstemperatur            | 130   | Å°C   | UL746B            |
| Minstemperatur                       | -26   | Å°C   |                   |
| Varme-forvrengning (HDT/A)           | 104   | Å°C   | ISO 75            |
| Varme-forvrengning (HDT/B)           | 145   | Å°C   | ISO 75            |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)  | 138   | Å°C   | ISO 306           |

#### IsolasjonsEGenskaper

| Egenskap | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------|-------------------|



# Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94