



ABS 130x3000 mm natur

Artikelnr P1000052

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

| Kemikalie                        | Konsentrasjon | Temp.  | Beständighet |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100           | 20 Å°C |              |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90            | 20 Å°C |              |
| Aceton                           | 100           | 20 Å°C |              |
| Ammoniak                         | â€            | 20 Å°C |              |
| Ammoniumklorid                   | â€            | 20 Å°C |              |
| Amylalkohol                      | â€            | 20 Å°C |              |
| Bensen                           | â€            | 20 Å°C |              |
| Bensin (premium)                 | â€            | 20 Å°C |              |
| Bremseväske                      | â€            | 20 Å°C |              |
| Bränsle, aromatfritt             | â€            | 20 Å°C |              |
| Butylacetat                      | â€            | 20 Å°C |              |
| Citronsyra                       | 10            | 20 Å°C |              |
| Cyklohexanon                     | 100           | 20 Å°C |              |
| Cyklohexen                       | 100           | 20 Å°C |              |
| Diesel                           | â€            | 20 Å°C |              |
| Eddik (standard)                 | 5-10          | 20 Å°C |              |
| Eplejuice                        | â€            | 20 Å°C |              |
| Etylacetat                       | 100           | 20 Å°C |              |
| Etylalkohol (etanol)             | 96            | 20 Å°C |              |
| Etylenklorid                     | 100           | 20 Å°C |              |
| Fenol, vattenl.                  | 9             | 20 Å°C |              |
| Flussyre                         | 40            | 20 Å°C |              |
| Formaldehyd, vattenl.            | 40            | 20 Å°C |              |
| Fosforsyra                       | 50            | 20 Å°C |              |
| Frostväske                       | â€            | 20 Å°C |              |
| Fyringsolja                      | â€            | 20 Å°C |              |
| Glycerin                         | 100           | 20 Å°C |              |

| Kemikalie                          |     | Konsentrasjon | Temp. | Best ndighet |
|------------------------------------|-----|---------------|-------|--------------|
| Glykol                             | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Heptan                             | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Hydrogenperoksid                   | 10  | 20  C         |       | ●            |
| Isopropylalkohol                   | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Kalciumklorid                      |     | 20  C         |       | ●            |
| Kaliumhydroxid  sning              | 50  | 20  C         |       | ●            |
| Klorbensen                         | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Klorgas                            | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Kloroform                          |     | 20  C         |       | ●            |
| Koldisulfid                        | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Koltetraklorid                     |     | 20  C         |       | ●            |
| Kresol                             |     | 20  C         |       | ●            |
| Linolje                            |     | 20  C         |       | ●            |
| Matolje                            |     | 20  C         |       | ●            |
| Maursyre                           | 10  | 20  C         |       | ●            |
| Melk                               |     | 20  C         |       | ●            |
| Merkurokrom                        |     | 20  C         |       | ●            |
| Metylalkohol (metanol)             | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Metylenklorid                      | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Metyletylketon (MEK)               | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Natriumhydroxid  sning (natronlut) | 60  | 20  C         |       | ●            |
| Natriumhydroxid  sning (natronlut) | 15  | 20  C         |       | ●            |
| Natriumkarbonat, vattenl.          |     | 20  C         |       | ●            |
| Natriumklorid, vattenl.            |     | 20  C         |       | ●            |
| Natriumnitrat, vattenl.            |     | 20  C         |       | ●            |
| Natriumtiosulfat                   |     | 20  C         |       | ●            |
| Natriumv  tesulfid                 |     | 20  C         |       | ●            |
| Nitrobensen                        |     | 20  C         |       | ●            |
| Oxalsyra                           |     | 20  C         |       | ●            |
| Ozon (gas)                         |     | 20  C         |       | ●            |
| Paraffinolje                       | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Perkloretylen                      |     | 20  C         |       | ●            |
| Petroleum                          | 100 | 20  C         |       | ●            |
| Petroleumeter                      | 100 | 20  C         |       | ●            |

| Kemikalie              | Konsentrasjon | Temp.  | Best ndighet |
|------------------------|---------------|--------|--------------|
| Propylalkohol          |               | 20   C |              |
| Pyridin                |               | 20   C |              |
| Salpetersyra           | 10            | 20   C |              |
| Salpetersyra           | 50            | 20   C |              |
| Saltsyra               | 10            | 20   C |              |
| Saltsyra (konc.)       |               | 20   C |              |
| Silikonolje            |               | 20   C |              |
| Svavelsyra             | 96            | 20   C |              |
| Tetrahydrofuran (THF)  | 100           | 20   C |              |
| Toluen                 | 100           | 20   C |              |
| Transformatorolje      |               | 20   C |              |
| Trikloretan            | 100           | 20   C |              |
| Vann                   |               | 20   C |              |
| V   tesulfid, vattenl. |               | 20   C |              |
| Xylen                  |               | 20   C |              |
|    ttiksyra            | 100           | 20   C |              |