

PA12 20x3000 mm svart

Artikelnr P1000247

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 °C	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 °C	●
Aceton	100	20 °C	●
Ammoniak	conc.	20 °C	●
Ammoniumklorid	-	20 °C	●
Amylalkohol	-	20 °C	●
Bensen	-	20 °C	●
Bensin (premium)	-	20 °C	●
Blekningsløsning	12.5 cl	20 °C	●
Borsyra	100	20 °C	●
Bremsevæske	-	20 °C	●
Bränsle (aromatfritt)	-	20 °C	●
Butylacetat	-	20 °C	●
Citronsyra	10	20 °C	●
Cyklohexanon	100	20 °C	●
Cyklohexen	100	20 °C	●
Diesel	-	20 °C	●
Dietylenoxid	-	20 °C	●
Eddik (standard)	5 - 10	20 °C	●
Eplejuice	-	20 °C	●
Etylacetat	100	20 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96	20 °C	●
Etylenklorid	100	20 °C	●
Fenol (vattenl.)	ca. 9	20 °C	●
Flussyre	40	20 °C	●
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Fosforsyra	50	20 °C	
Fyringsolje	-	20 °C	
Glycerin	100	20 °C	
Glykol	100	20 °C	
Heptan	100	20 °C	
Hydrogenperoksid	10	20 °C	
Isopropylalkohol	100	20 °C	
Kalciumklorid	-	20 °C	
Kaliumhydroxidlösning	50	20 °C	
Klor (gas)	100	20 °C	
Klorbensen	100	20 °C	
Kloroform	-	20 °C	
Koldisulfid	100	20 °C	
Koltetraklorid	-	20 °C	
Kresol	-	20 °C	
Linolje	-	20 °C	
Matolje	-	20 °C	
Maursyre	10	20 °C	
Melk	-	20 °C	
Merkurokrom	-	20 °C	
Metylalkohol (metanol)	100	20 °C	
Metylenklorid	100	20 °C	
Metyletylketon (MEK)	100	20 °C	
Mineraloljer (aromatfrie)	-	20 °C	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	20 °C	
Natriumkarbonat (vattenl.)	-	20 °C	
Natriumklorid (vattenl.)	-	20 °C	
Natriumnitrat (vattenl.)	-	20 °C	
Natriumtiosulfat	-	20 °C	
Nitrobensen	-	20 °C	
Oxalsyra	-	20 °C	
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	20 °C	
Paraffinolja	100	20 °C	
Perkloretylen	-	20 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Petroleum	100	20 °C	
Petroleumeter	100	20 °C	
Propylalkohol	-	20 °C	
Pyridin	-	20 °C	
Salpetersyra	50	20 °C	
Salpetersyra	10	20 °C	
Saltsyra	10	20 °C	
Saltsyra (konc.)	conc.	20 °C	
Silikonolje	-	20 °C	
Svavelsyra	96	20 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	
Toluen	100	20 °C	
Transformatorolje	-	20 °C	
Trikloreten	100	20 °C	
Vann	-	20 °C	
Vätesulfid (vattenl.)	-	20 °C	
Xylen	-	20 °C	