



PA6 GL 50x2000 mm grÄ,nn

Artikelnr P1600304

Kategori	PA
----------	----

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.1	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1

Trekkeegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	67.5	MPa	DIN EN ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	3000	MPa	DIN EN ISO 527
Brottsdeformasjon	198.5	%	DIN EN ISO 527

TemperaturGrenser

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	218	Å°C	ISO 11357-3
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	162.5	Å°C	
Maksimal driftstemperatur	109	Å°C	
Minstemperatur	-40	Å°C	
Varme-förvringning (HDT/A)	90	Å°C	ISO 75

IsolasjonsEgenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	20	kV/mm	IEC 60243
VolumResistivitet	10^{10} Ω·cm	Ω·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.7	-	IEC 60250

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk tapfaktor (100 Hz)	0.02	-	IEC 60250

Termisk konduktivitet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.3	W/(mÂ·K)	DIN 52612-1

Statisk spredning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Overflatemotstand	10Â¹Â³	Î©	DIN EN 62631-3-2
SammenligningskrypstrÃmsindeks (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktopptak

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorpsjon til metning	5.65	%	DIN EN ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	5.65	%	DIN EN ISO 62

StÃttholdbarhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
SkÃret slagfasthet (Charpy)	13	kJ/mÂ²	DIN EN ISO 179

Termisk Ekspansjon

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidelseskoeffisient	0.7	10â»â´/K	DIN 53752

Hardhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	81	Â° Shore D	ISO 868