

PC GF30 75x3000 mm natur

Artikelnr P1002850

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie		Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 °C	●	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	20 °C	●	
Aceton	100%	20 °C	●	
Ammoniak	conc.	20 °C	●	
Ammoniumklorid	-	20 °C	●	
Bensen	-	20 °C	●	
Bensin (premium)	-	20 °C	●	
Blekningsløsning	12.5 cl	20 °C	●	
Borsyra	100%	20 °C	●	
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	●	
Butylacetat	-	20 °C	●	
Citronsyra	10%	20 °C	●	
Cyklohexanon	100%	20 °C	●	
Cyklohexen	100%	20 °C	●	
Diesel	-	20 °C	●	
Dietylenoxid	-	20 °C	●	
Eddik, standard	5-10%	20 °C	●	
Eplejuice	-	20 °C	●	
Etylacetat	100%	20 °C	●	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 °C	●	
Etylenklorid	100%	20 °C	●	
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 °C	●	
Flussyre	40%	20 °C	●	
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 °C	●	
Fosforsyra	50%	20 °C	●	
Frostvæske	-	20 °C	●	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Fyringsolje	-	20 °C	
Glycerin	100%	20 °C	
Glykol	100%	20 °C	
Heptan	100%	20 °C	
Hydrogenperoksid	10%	20 °C	
Isopropylalkohol	100%	20 °C	
Kalciumklorid	-	20 °C	
Kaliumhydroxidløsning	50%	20 °C	
Klor (gas)	100%	20 °C	
Klorbensen	100%	20 °C	
Kloroform	-	20 °C	
Koldisulfid	100%	20 °C	
Koltetraklorid	-	20 °C	
Kresol	-	20 °C	
Linolje	-	20 °C	
Matolje	-	20 °C	
Maursyre	10%	20 °C	
Melk	-	20 °C	
Merkurokrom	-	20 °C	
Metylalkohol (metanol)	100%	20 °C	
Metylenklorid	100%	20 °C	
Metyletylketon (MEK)	100%	20 °C	
Natriumkarbonat, vattenl.	-	20 °C	
Natriumklorid, vattenl.	-	20 °C	
Natriumnitrat, vattenl.	-	20 °C	
Natriumvåtesulfit	-	20 °C	
Natronlut (15%)	15%	20 °C	
Natronlut (60%)	60%	20 °C	
Nitrobensen	-	20 °C	
Oxalsyra	-	20 °C	
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	20 °C	
Paraffinolja	100%	20 °C	
Perkloretylen	-	20 °C	
Petroleum	100%	20 °C	
Petroleumeter	100%	20 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Propylalkohol	-	20 °C	
Pyridin	-	20 °C	
Salpetersyra (10%)	10%	20 °C	
Salpetersyra (50%)	50%	20 °C	
Saltsyra	10%	20 °C	
Saltsyra (konc.)	conc.	20 °C	
Silikonolje	-	20 °C	
Svavelsyra	96%	20 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 °C	
Toluen	100%	20 °C	
Trikloretan	100%	20 °C	
Vann	-	20 °C	
Vätesulfid, vattenl.	-	20 °C	
Xylen	-	20 °C	
Ättiksyra	100%	20 °C	