



PE-1000 50x1000 mm grÄnn

Artikelnr P2200823
Kategori PE

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	0.95	g/cm³	ISO 1183

Trekkeegenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	17	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	800	MPa	DIN EN ISO 527-1/2
Brottspenning	40	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	200	%	ISO 527

TemperaturGrenser

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	135	Å°C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	100	Å°C	
Maksimal driftstemperatur	64	Å°C	
Minstemperatur	-214	Å°C	UL746B
Varme-forvrengning (HDT/A)	42	Å°C	ISO 75
Varme-forvrengning (HDT/B)	65	Å°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	79	Å°C	DIN EN ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Hardhet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	60	Å° Shore D	shore D
Kuletrykkshardhet	34	MPa	ISO 2039-1

Kompressoregenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Krypspenning ved 1% strekning	24	MPa	ISO 178

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS