



## PE-HD 120x2000 mm natur

Artikelnr P1003334

| Kategori | PE |
|----------|----|
|----------|----|

## Tekniska egenskaper

## Tetthet & vekt

| Egenskap | Värde | Enhet             | Provningsstandard |
|----------|-------|-------------------|-------------------|
| Tetthet  | 0.96  | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183          |

## Trekkeegenskaper

| Egenskap                 | VÃrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| StrekkgrenseSpenning     | 20    | MPa   | ISO 527           |
| Elastisitetsmodul (trek) | 1200  | MPa   | ISO 527           |
| Brottspenning            | 13    | MPa   | ISO 527           |
| Brottsdeformasjon        | 200   | %     | ISO 527           |

## TemperaturGrenser

| Egenskap                             | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Smeltepunkt                          | 135   | Å°C   | ISO 3146          |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 95    | Å°C   | UL746B            |
| Maksimal driftstemperatur            | 76    | Å°C   |                   |
| Minstemperatur                       | -51   | Å°C   |                   |
| Varme-forvringning (HDT/A)           | 45    | Å°C   | ISO 75-2          |
| Varme-forvringning (HDT/B)           | 69    | Å°C   | ISO 75            |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)  | 79    | Å°C   | ISO 306           |

## IsolasjonsEgenskaper



| Egenskap         | V rde | Enhet     | Provningsstandard |
|------------------|-------|-----------|-------------------|
| Hardhet Shore D  | 60    |   Shore D | shore D           |
| Kuletrykshardhet | 50    | MPa       | ISO 2039-1        |

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS