



PE-HD 25x1000 mm svart

Artikelnr P1003206

1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Tetthet	0.96	g/cm³	ISO 1183
Streckgren	20	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	1200	MPa	ISO 527
Brottspenning	13	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	200	%	ISO 527
Smeltepunkt	135	°C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	95	°C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	76	°C	
Minstemperatur	-51	°C	
Varme-forvrengning (HDT/A)	45	°C	ISO 75-2
Varme-forvrengning (HDT/B)	69	°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	79	°C	ISO 306
Dielektrisk styrke	45	kV/mm	IEC 60243-1
Volumresistivitet	10¹¹	Ω·cm	EN 61340-5-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.4	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	2.3	-	IEC 60250
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk tapfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250
Bøyebelastning	20	MPa	ISO527-2
Termisk konduktivitet	0.4	W/(m·K)	DIN 52612
Overflatemotstand	10¹¹	Ω	EN 61340-5-1
Sammenligningskrypestrømsindeks (CTI)	600	V	IEC 60112
Fuktabsorpsjon til metning	0.01	%	ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	0.01	%	ISO 62
Slagenergi (Charpy)	7.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
Slagenergi (Charpy)	15	kJ/m²	ISO 179/1eU
Termisk utvidelseskoeffisient	2	10⁻⁴/K	ISO 11359

Egenskap	V�rde	Enhet	Standard
Hardhet Shore D	60	� Shore D	shore D
Kuletryckshardhet	50	MPa	ISO 2039-1

2. Kemisk best ndighet

● Best ndig ● Delvis best ndig ● Ej best ndig

Kemikalie	Konc.	Resultat
1,4-Dioxan	100%	●
2-Hydroxiopionsyra (mj�lksyra)	90%	●
Acetaldehyd	��	●
Aceton	��	●
Aceton	100%	●
Acronal-dispersioner	��	●
Akrylonitril	��	●
Allylacetat	��	●
Allylalkohol	96%	●
Allylklorid	��	●
Aluminiumfluorid	Conc.	●
Aluminiumhydroxid	��	●
Aluminiumklorid, fast	��	●
Aluminiumklorid, vattenl.	any	●
Aluminiummetafosfat	��	●
Aluminiumsulfat, fast	��	●
Aluminiumsulfat, vattenl. m�ttad	��	●
Ammoniak	concentrated	●
Ammoniak, flytande	��	●
Ammoniak, gas	��	●
Ammoniumklorid	��	●
Amylalkohol	��	●
Anilin	any	●
Anisol	��	●
Bensen	��	●
Bensen	technically grade	●
Bensin (premium)	��	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Bensoesyra, vattenl.	any	●
Bensylalkohol	â€”	●
Benzaldehyd, vattenl.	any	●
Bitumen	â€”	●
Blekk	â€”	●
Blekningsl��sning	12.5 cl	●
Borsyra	100%	●
Bremsev��lske	â€”	●
Brom, flytande	100%	●
Bromv��tesyra, vattenl.	50%	●
Br��nsle (aromatfritt)	â€”	●
Butanol, vattenl.	any	●
Butylacetat	â€”	●
Cider	â€”	●
Citronsyra	10%	●
Citrusfruktjuicer	â€”	●
Cyklohexan	â€”	●
Cyklohexanol	â€”	●
Cyklohexanon	â€”	●
Cyklohexanon	100%	●
Cyklohexen	100%	●
Dibutyleter	â€”	●
Dibutylftalat	â€”	●
Diesel	â€”	●
Diesel	â€”	●
Dietylenoxid	â€”	●
Diglykolsyra, vattenl.	30%	●
Diklorethan	â€”	●
Diklor��ttisyra	â€”	●
Dimetylamin	â€”	●
Dimetylformamid (DMF)	â€”	●
Dioxan	â€”	●
Eddik (standard)	5-10%	●
Eteriske oljer	â€”	●
Etylacetat	100%	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Etylacetat	â€”	●
Etylalkohol (etanol)	96%	●
Etylenalkohol	96%	●
Etylendiamin	â€”	●
Etylenglykol	â€”	●
Etylenklorid	â€”	●
Etylenklorid	100%	●
Fenol	â€”	●
Fenol (vattenl.)	â%`9%	●
Flussyre	40%	●
Formaldehyd (vattenl.)	40%	●
Formaldehyd, vattenl.	â%□40%	●
Fosforsyra	50%	●
Fosforsyra, vattenl.	50%	●
Fosforsyra, vattenl.	80% L 95%	●
Fosfortriklorid	â€”	●
Fotografisk emulsjon	as supplied	●
Fotografisk fikseringsbad	as supplied	●
Fotografisk fremkaller	â€”	●
Frigen 12 (Freon 12)	100%	●
FrostvÃ¡ske	â€”	●
Fruktjuicer	any	●
Ftalsyra, vattenl.	50%	●
Furfuol	â€”	●
Fyringsolje	â€”	●
Fyringsolje	â€”	●
Garvsyra (tannin), vattenl.	10%	●
Glycerin	100%	●
Glycerin, vattenl.	any	●
Glykol	100%	●
Glykol, vattenl.	as supplied	●
Glysantin	â€”	●
Heptan	â€”	●
Heptan	100%	●
Hexan	â€”	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Honning	â€”	●
Hydrogenperoxid	10%	●
Isooktan	â€”	●
Isopropanol	â€”	●
Isopropylalkohol	100%	●
Isopropyleter	â€”	●
Jod i kaliumjodidl�sning	3% iodine	●
J�rn(II)klorid, vattenl. m�ttad	â€”	●
J�rn(II)sulfat, vattenl. m�ttad	â€”	●
J�rn(III)klorid, vattenl.	any	●
J�rn(III)klorid, vattenl. m�ttad	â€”	●
J�rn(III)nitrat, vattenl. m�ttad	â€”	●
J�rn(III)nitrat, vattenl. m�ttad	â€”	●
J�rn(III)sulfat, vattenl. m�ttad	â€”	●
J�rn(III)sulfat, vattenl. m�ttad	â€”	●
Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension	any	●
Kalciumklorid	â€”	●
Kaliumhydroxid�sning	50%	●
Kamfer	â€”	●
Kaustik soda (NaOH)	any	●
Klor (gas)	100%	●
Klor, flytande	â€”	●
Klorbensen	100%	●
Klorbensen	â€”	●
Kloroform	â€”	●
Kloroform	technically grade	●
Klor�ttiksyra, vattenl.	�85%	●
Kokosolje	â€”	●
Koldisulfid	â€”	●
Koldisulfid	100%	●
Koltetraklorid	â€”	●
Kresol	â€”	●
Kresol	100%	●
Kromsyra-svavelsyra	â€”	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Kungsvatten	â€”	●
Kvicksilver	â€”	●
Linolje	â€”	●
Linolje	technically grade	●
Litiumbromid	â€”	●
Maleinsyra, vattenl.	any	●
Matolje	â€”	●
Maursyre	10%	●
Melasse	â€”	●
Melk	â€”	●
Melk	â€”	●
Mentol	â€”	●
Merkurokrom	â€”	●
Metanol	technically grade	●
Metylalkohol (metanol)	100%	●
Metylenklorid	100%	●
Metyletylketon (MEK)	100%	●
Metyletylketon (MEK)	technically grade	●
Metylklorid	gaseous, technically grade	●
Mineralolje (aromatfri)	â€”	●
Motorolja (tung) utan tillsatser	â€”	●
Myrsyra, vattenl.	85%	●
Nafta	â€”	●
Naftalen	â€”	●
Natriumborat (borax)	â€”	●
Natriumbromid	â€”	●
Natriumhydroxid, fast	â€”	●
Natriumhydroxid, vattenl.	any	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15%	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	â€”	●
Natriumklorid (vattenl.)	â€”	●
Natriumnitrat (vattenl.)	â€”	●
Natriumtiosulfat	â€”	●
Natriumv�tesulfit	â€”	●
Natronlut (60%)	60%	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Nitrobensen	â€”	●
Nitrobensen	â€”	●
Oksygen	â€”	●
Oleum (rykande svavelsyra)	any	●
Oljer, vegetabiliske og animalske	â€”	●
Oljesyra	â€”	●
Oppvaskmiddel	usual	●
Oppvaskmiddel	â€”	●
Oxalsyra	â€”	●
Oxalsyra, vattenl.	any	●
Ozon	50 ppm	●
Ozon (gas)	â‰¤0.5 ppm	●
Paraffinolja	100%	●
Parafin	â€”	●
Perkloretylen	â€”	●
Perklorsyra, vattenl.	50%	●
Perklorsyra, vattenl.	70%	●
Perklorsyra, vattenl.	20%	●
Petroleum	â€”	●
Petroleumeter	â€”	●
Petroleumeter	100%	●
Polyesterhartser	â€”	●
Propionsyra, vattenl.	any	●
Propylalkohol	â€”	●
Pyridin	â€”	●
Pyridin	â€”	●
Salpetersyra	10%	●
Salpetersyra (50%)	50%	●
Salpetersyra, vattenl.	25%	●
Salpetersyra, vattenl.	50%	●
Saltsyra	10%	●
Saltsyra (konc.)	concentrated	●
Saltsyra, vattenl.	any	●
Silikonolje	technically grade	●
Silikonolje	â€”	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
SjÄ_vann	â€”	
SmÄ_r	â€”	
Stearinsyra	â€”	
Sukkersirup	â€”	
Svavelsyra	96%	
Svavelsyra, vattenl.	â‰ƒ50%	
Svavelsyra, vattenl.	98%	
Svavelsyra, vattenl.	70%	
Svavelsyra, vattenl.	80%	
SyltetÄ_y	â€”	
Talg	technically grade	
Tenn(II)klorid, vattenl.	any	
Tenn(IV)klorid, vattenl.	saturated	
Terpentinolje	technically grade	
Tetrahydrofuran (THF)	technically grade	
Tetrahydrofuran (THF)	100%	
Tiofen	â€”	
Tionylklorid	â€”	
Toluen	technically grade	
Toluen	100%	
Torskeleverije	â€”	
Transformatorolja (isolerolja)	technically grade	
Transformatorolje	â€”	
Trietanolamin	â€”	
Trikloreten	100%	
Trikloreten	technically grade	
TriklorÄ_ttkisyra	technically grade	
Urea, vattenl.	â‰ƒ33%	
Vann	â€”	
Vann, destillert	â€”	
Vaselin	technically grade	
Vin	â€”	
VÄ_sulfid (vattenl.)	â€”	
Xylen	â€”	

Kemikalie		Konc.	Resultat
Xylen	â€”		●
Zinkslam	â€”		●
Ä„ttiksyra	100%		●
Ä„ttiksyra	100%		●
Ä„ttiksyra, vattenl.	70%		●
Ä„ttiksyraanhydrid	â€”		●
Ä~l	â€”		●