



Artikelnr	P2200412
Kategori	PE

Tetthet & vekt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	0.96	g/cm³	ISO 1183

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	20	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	1200	MPa	ISO 527
Brottspenning	13	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	200	%	ISO 527

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	135	Å°C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	95	Å°C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	76	Å°C	
Minstemperatur	-51	Å°C	
Varme-forvrengning (HDT/A)	45	Å°C	ISO 75-2
Varme-forvrengning (HDT/B)	69	Å°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	79	Å°C	ISO 306

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	60	� Shore D	shore D
Kuletrykkshardhet	50	MPa	ISO 2039-1

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS