



PE-HD 8"x1220 mm natur

Artikelnr P2200419

● Best ndig

● Delvis best ndig

● Ej best ndig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100%	20 �C	●
2-Hydroxipropionsyra (mj�lksyra)	90%	20 �C	●
Acetaldehyd	��	20 �C	●
Aceton	100%	20 �C	●
Aceton	��	20 �C	●
Acronal-dispersjoner	��	20 �C	●
Akrylonitril	��	20 �C	●
Allylacetat	��	20 �C	●
Allylalkohol	96%	20 �C	●
Allylklorid	��	20 �C	●
Aluminiumfluorid	Conc.	20 �C	●
Aluminiumhydroxid	��	20 �C	●
Aluminiumklorid, fast	��	20 �C	●
Aluminiumklorid, vattenl.	any	20 �C	●
Aluminiummetafosfat	��	20 �C	●
Aluminiumsulfat, fast	��	20 �C	●
Aluminiumsulfat, vattenl. m�ttad	��	20 �C	●
Ammoniak	concentrated	20 �C	●
Ammoniak, flytande	��	20 �C	●
Ammoniak, gas	��	20 �C	●
Ammoniumklorid	��	20 �C	●
Amylalkohol	��	20 �C	●
Anilin	any	20 �C	●
Anisol	��	20 �C	●
Bensen	technically grade	20 �C	●
Bensen	��	20 �C	●
Bensin (premium)	��	20 �C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Bensoesyra, vattenl.	any	20 �C	●
Bensylalkohol	��	20 �C	●
Benzaldehyd, vattenl.	any	20 �C	●
Bitumen	��	20 �C	●
Blekk	��	20 �C	●
Blekningsl�sning	12.5 cl	20 �C	●
Borsyra	100%	20 �C	●
Bremsev�jske	��	20 �C	●
Brom, flytande	100%	20 �C	●
Bromv�ttesyra, vattenl.	50%	20 �C	●
Br�nsle (aromatfritt)	��	20 �C	●
Butanol, vattenl.	any	20 �C	●
Butylacetat	��	20 �C	●
Cider	��	20 �C	●
Citronsyra	10%	20 �C	●
Citrusfruktjuicer	��	20 �C	●
Cyklohexan	��	20 �C	●
Cyklohexanol	��	20 �C	●
Cyklohexanon	��	20 �C	●
Cyklohexanon	100%	20 �C	●
Cyklohexen	100%	20 �C	●
Dibutyleter	��	20 �C	●
Dibutylftalat	��	20 �C	●
Diesel	��	20 �C	●
Diesel	��	20 �C	●
Dietylenoxid	��	20 �C	●
Diglykolsyra, vattenl.	30%	20 �C	●
Dikloretan	��	20 �C	●
Diklor�ttiksyra	��	20 �C	●
Dimetylamin	��	20 �C	●
Dimetylformamid (DMF)	��	20 �C	●
Dioxan	��	20 �C	●
Eddik (standard)	5-10%	20 �C	●
Eteriske oljer	��	20 �C	●

[illegible]

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Heptan	100%	20 �C	●
Hexan	��	20 �C	●
Honning	��	20 �C	●
Hydrogenperoksid	10%	20 �C	●
Isooktan	��	20 �C	●
Isopropanol	��	20 �C	●
Isopropylalkohol	100%	20 �C	●
Isopropyleter	��	20 �C	●
Jod i kaliumjodidl�sning	3% iodine	20 �C	●
J��rn(II)klorid, vattenl. m��ttad	��	20 �C	●
J��rn(II)sulfat, vattenl. m��ttad	��	20 �C	●
J��rn(III)klorid, vattenl.	any	20 �C	●
J��rn(III)klorid, vattenl. m��ttad	��	20 �C	●
J��rn(III)nitrat, vattenl. m��ttad	��	20 �C	●
J��rn(III)nitrat, vattenl. m��ttad	��	20 �C	●
J��rn(III)sulfat, vattenl. m��ttad	��	20 �C	●
J��rn(III)sulfat, vattenl. m��ttad	��	20 �C	●
Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension	any	20 �C	●
Kalciumklorid	��	20 �C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50%	20 �C	●
Kamfer	��	20 �C	●
Kaustik soda (NaOH)	any	20 �C	●
Klor (gas)	100%	20 �C	●
Klor, flytande	��	20 �C	●
Klorbensen	��	20 �C	●
Klorbensen	100%	20 �C	●
Kloroform	technically grade	20 �C	●
Kloroform	��	20 �C	●
Klor��ttiksyra, vattenl.	���85%	20 �C	●
Kokosolje	��	20 �C	●
Koldisulfid	��	20 �C	●
Koldisulfid	100%	20 �C	●
Koltetraklorid	��	20 �C	●
Kresol	100%	20 �C	●
Kresol	��	20 �C	●

[illegible]

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Natriumv��tesulfitt	��"	20 ��C	��
Natronlut (60%)	60%	20 ��C	��
Nitrobensen	��"	20 ��C	��
Nitrobensen	��"	20 ��C	��
Oksygen	��"	20 ��C	��
Oleum (rykande svavelsyra)	any	20 ��C	��
Oljer, vegetabilske og animalske	��"	20 ��C	��
Oljesyra	��"	20 ��C	��
Oppvaskmiddel	usual	20 ��C	��
Oppvaskmiddel	��"	20 ��C	��
Oxalsyra	��"	20 ��C	��
Oxalsyra, vattenl.	any	20 ��C	��
Ozon	50 ppm	20 ��C	��
Ozon (gas)	����0.5 ppm	20 ��C	��
Paraffinolja	100%	20 ��C	��
Parafin	��"	20 ��C	��
Perkloretylen	��"	20 ��C	��
Perklorsyra, vattenl.	70%	20 ��C	��
Perklorsyra, vattenl.	50%	20 ��C	��
Perklorsyra, vattenl.	20%	20 ��C	��
Petroleum	��"	20 ��C	��
Petroleometer	��"	20 ��C	��
Petroleometer	100%	20 ��C	��
Polyesterhartser	��"	20 ��C	��
Propionsyra, vattenl.	any	20 ��C	��
Propylalkohol	��"	20 ��C	��
Pyridin	��"	20 ��C	��
Pyridin	��"	20 ��C	��
Salpetersyra	10%	20 ��C	��
Salpetersyra (50%)	50%	20 ��C	��
Salpetersyra, vattenl.	50%	20 ��C	��
Salpetersyra, vattenl.	25%	20 ��C	��
Saltsyra	10%	20 ��C	��
Saltsyra (konc.)	concentrated	20 ��C	��

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Saltsyra, vattenl.	any	20 �C	�
Silikonolje	technically grade	20 �C	�
Silikonolje	��	20 �C	�
Sj�, vann	��	20 �C	�
Sm�r	��	20 �C	�
Stearinsyra	��	20 �C	�
Sukkersirup	��	20 �C	�
Svavelsyra	96%	20 �C	�
Svavelsyra, vattenl.	70%	20 �C	�
Svavelsyra, vattenl.	80%	20 �C	�
Svavelsyra, vattenl.	98%	20 �C	�
Svavelsyra, vattenl.	���50%	20 �C	�
Syltet�y	��	20 �C	�
Talg	technically grade	20 �C	�
Tenn(II)klorid, vattenl.	any	20 �C	�
Tenn(IV)klorid, vattenl.	saturated	20 �C	�
Terpentinolje	technically grade	20 �C	�
Tetrahydrofuran (THF)	technically grade	20 �C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 �C	�
Tiofen	��	20 �C	�
Tionylklorid	��	20 �C	�
Toluen	100%	20 �C	�
Toluen	technically grade	20 �C	�
Torskeleverije	��	20 �C	�
Transformatorolja (isolerolja)	technically grade	20 �C	�
Transformatorolje	��	20 �C	�
Trietanolamin	��	20 �C	�
Trikloret�n	100%	20 �C	�
Trikloret�n	technically grade	20 �C	�
Triklor��ttiksyra	technically grade	20 �C	�
Urea, vattenl.	���33%	20 �C	�
Vann	��	20 �C	�
Vann, destillert	��	20 �C	�
Vaselin	technically grade	20 �C	�
Vin	��	20 �C	�

