

PE-HD 85x1000 mm svart

Artikelnr P1003220

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie		Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan		100%	20 °C	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)		90%	20 °C	●
Acetaldehyd		-	20 °C	●
Aceton		-	20 °C	●
Aceton		100%	20 °C	●
Acronal-dispersjoner		-	20 °C	●
Akrylonitril		-	20 °C	●
Allylacetat		-	20 °C	●
Allylalkohol		96%	20 °C	●
Allylklorid		-	20 °C	●
Aluminiumfluorid		Conc.	20 °C	●
Aluminiumhydroxid		-	20 °C	●
Aluminiumklorid, fast		-	20 °C	●
Aluminiumklorid, vattenl.		any	20 °C	●
Aluminiummetafosfat		-	20 °C	●
Aluminiumsulfat, fast		-	20 °C	●
Aluminiumsulfat, vattenl. måttad		-	20 °C	●
Ammoniak		concentrated	20 °C	●
Ammoniak, flytande		-	20 °C	●
Ammoniak, gas		-	20 °C	●
Ammoniumklorid		-	20 °C	●
Amylalkohol		-	20 °C	●
Anilin		any	20 °C	●
Anisol		-	20 °C	●
Bensen		-	20 °C	●
Bensen		technically grade	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Bensin (premium)	-	20 °C	●
Bensoesyra, vattenl.	any	20 °C	●
Bensylalkohol	-	20 °C	●
Benzaldehyd, vattenl.	any	20 °C	●
Bitumen	-	20 °C	●
Blekk	-	20 °C	●
Blekningsløsning	12.5 cl	20 °C	●
Borsyra	100%	20 °C	●
Bremsevæske	-	20 °C	●
Brom, flytande	100%	20 °C	●
Bromvåtesyra, vattenl.	50%	20 °C	●
Bränsle (aromatfritt)	-	20 °C	●
Butanol, vattenl.	any	20 °C	●
Butylacetat	-	20 °C	●
Cider	-	20 °C	●
Citronsyra	10%	20 °C	●
Citrusfruktjuicer	-	20 °C	●
Cyklohexan	-	20 °C	●
Cyklohexanol	-	20 °C	●
Cyklohexanon	-	20 °C	●
Cyklohexanon	100%	20 °C	●
Cyklohexen	100%	20 °C	●
Dibutyleter	-	20 °C	●
Dibutylftalat	-	20 °C	●
Diesel	-	20 °C	●
Diesel	-	20 °C	●
Dietylenoxid	-	20 °C	●
Diglykolsyra, vattenl.	30%	20 °C	●
Dikloretan	-	20 °C	●
Diklorättiksyra	-	20 °C	●
Dimetylamin	-	20 °C	●
Dimetylformamid (DMF)	-	20 °C	●
Dioxan	-	20 °C	●
Eddik (standard)	5-10%	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Eteriske oljer	-	20 °C	
Etylacetat	-	20 °C	
Etylacetat	100%	20 °C	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 °C	
Etylenalkohol	96%	20 °C	
Etylendiamin	-	20 °C	
Etylenglykol	-	20 °C	
Etylenklorid	-	20 °C	
Etylenklorid	100%	20 °C	
Fenol	-	20 °C	
Fenol (vattenl.)	≈9%	20 °C	
Flussyre	40%	20 °C	
Formaldehyd (vattenl.)	40%	20 °C	
Formaldehyd, vattenl.	≤40%	20 °C	
Fosforsyra	50%	20 °C	
Fosforsyra, vattenl.	50%	20 °C	
Fosforsyra, vattenl.	80% L 95%	20 °C	
Fosfortriklorid	-	20 °C	
Fotografisk emulsjon	as supplied	20 °C	
Fotografisk fikseringsbad	as supplied	20 °C	
Fotografisk fremkaller	-	20 °C	
Frigen 12 (Freon 12)	100%	20 °C	
Frostvæske	-	20 °C	
Fruktjuicer	any	20 °C	
Ftalsyra, vattenl.	50%	20 °C	
Furfurol	-	20 °C	
Fyringsolje	-	20 °C	
Fyringsolje	-	20 °C	
Garvsyra (tannin), vattenl.	10%	20 °C	
Glycerin	100%	20 °C	
Glycerin, vattenl.	any	20 °C	
Glykol	100%	20 °C	
Glykol, vattenl.	as supplied	20 °C	
Glysantin	-	20 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Heptan	100%	20 °C	●
Heptan	-	20 °C	●
Hexan	-	20 °C	●
Honning	-	20 °C	●
Hydrogenperoksid	10%	20 °C	●
Isooktan	-	20 °C	●
Isopropanol	-	20 °C	●
Isopropylalkohol	100%	20 °C	●
Isopropyleter	-	20 °C	●
Jod i kaliumjodidløsning	3% iodine	20 °C	●
Järn(II)klorid, vattenl. måttad	-	20 °C	●
Järn(II)sulfat, vattenl. måttad	-	20 °C	●
Järn(III)klorid, vattenl.	any	20 °C	●
Järn(III)klorid, vattenl. måttad	-	20 °C	●
Järn(III)nitrat, vattenl. måttad	-	20 °C	●
Järn(III)nitrat, vattenl. måttad	-	20 °C	●
Järn(III)sulfat, vattenl. måttad	-	20 °C	●
Järn(III)sulfat, vattenl. måttad	-	20 °C	●
Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension	any	20 °C	●
Kalciumklorid	-	20 °C	●
Kaliumhydroxidløsning	50%	20 °C	●
Kamfer	-	20 °C	●
Kaustik soda (NaOH)	any	20 °C	●
Klor (gas)	100%	20 °C	●
Klor, flytande	-	20 °C	●
Klorbensen	-	20 °C	●
Klorbensen	100%	20 °C	●
Kloroform	-	20 °C	●
Kloroform	technically grade	20 °C	●
Klorättiksyra, vattenl.	≤85%	20 °C	●
Kokosolje	-	20 °C	●
Koldisulfid	100%	20 °C	●
Koldisulfid	-	20 °C	●
Koltetraklorid	-	20 °C	●
Kresol	100%	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Kresol	-	20 °C	●
Kromsyra-svavelsyra	-	20 °C	●
Kungsvatten	-	20 °C	●
Kvikksilver	-	20 °C	●
Linolje	-	20 °C	●
Linolje	technically grade	20 °C	●
Litiumbromid	-	20 °C	●
Maleinsyra, vattenl.	any	20 °C	●
Matolje	-	20 °C	●
Maursyre	10%	20 °C	●
Melasse	-	20 °C	●
Melk	-	20 °C	●
Melk	-	20 °C	●
Mentol	-	20 °C	●
Merkurokrom	-	20 °C	●
Metanol	technically grade	20 °C	●
Metylalkohol (metanol)	100%	20 °C	●
Metylenklorid	100%	20 °C	●
Metyletylketon (MEK)	technically grade	20 °C	●
Metyletylketon (MEK)	100%	20 °C	●
Metylklorid	gaseous, technically grade	20 °C	●
Mineralolje (aromatfri)	-	20 °C	●
Motorolja (tung) utan tillsatser	-	20 °C	●
Myrsyra, vattenl.	85%	20 °C	●
Nafta	-	20 °C	●
Naftalen	-	20 °C	●
Natriumborat (borax)	-	20 °C	●
Natriumbromid	-	20 °C	●
Natriumhydroxid, fast	-	20 °C	●
Natriumhydroxid, vattenl.	any	20 °C	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15%	20 °C	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumklorid (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumnitrat (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumtiosulfat	-	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Natriumvätesulfit	-	20 °C	●
Natronlut (60%)	60%	20 °C	●
Nitrobensen	-	20 °C	●
Nitrobensen	-	20 °C	●
Oksygen	-	20 °C	●
Oleum (rykande svavelsyra)	any	20 °C	●
Oljer, vegetabilske og animalske	-	20 °C	●
Oljesyra	-	20 °C	●
Oppvaskmiddel	-	20 °C	●
Oppvaskmiddel	usual	20 °C	●
Oxalsyra	-	20 °C	●
Oxalsyra, vattenl.	any	20 °C	●
Ozon	50 ppm	20 °C	●
Ozon (gas)	≤0.5 ppm	20 °C	●
Paraffinolja	100%	20 °C	●
Parafin	-	20 °C	●
Perkloretylen	-	20 °C	●
Perklorsyra, vattenl.	20%	20 °C	●
Perklorsyra, vattenl.	50%	20 °C	●
Perklorsyra, vattenl.	70%	20 °C	●
Petroleum	-	20 °C	●
Petroleumeter	-	20 °C	●
Petroleumeter	100%	20 °C	●
Polyesterhartser	-	20 °C	●
Propionsyra, vattenl.	any	20 °C	●
Propylalkohol	-	20 °C	●
Pyridin	-	20 °C	●
Pyridin	-	20 °C	●
Salpetersyra	10%	20 °C	●
Salpetersyra (50%)	50%	20 °C	●
Salpetersyra, vattenl.	25%	20 °C	●
Salpetersyra, vattenl.	50%	20 °C	●
Saltsyra	10%	20 °C	●
Saltsyra (konc.)	concentrated	20 °C	●
Saltsyra, vattenl.	any	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Silikonolje	technically grade	20 °C	●
Silikonolje	-	20 °C	●
Sjøvann	-	20 °C	●
Smør	-	20 °C	●
Stearinsyra	-	20 °C	●
Sukkersirup	-	20 °C	●
Svavelsyra	96%	20 °C	●
Svavelsyra, vattenl.	80%	20 °C	●
Svavelsyra, vattenl.	≤50%	20 °C	●
Svavelsyra, vattenl.	70%	20 °C	●
Svavelsyra, vattenl.	98%	20 °C	●
Syltetøy	-	20 °C	●
Talg	technically grade	20 °C	●
Tenn(II)klorid, vattenl.	any	20 °C	●
Tenn(IV)klorid, vattenl.	saturated	20 °C	●
Terpentinolje	technically grade	20 °C	●
Tetrahydrofuran (THF)	technically grade	20 °C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 °C	●
Tiofen	-	20 °C	●
Tionylklorid	-	20 °C	●
Toluen	100%	20 °C	●
Toluen	technically grade	20 °C	●
Torskeleverije	-	20 °C	●
Transformatorolja (isolerolja)	technically grade	20 °C	●
Transformatorolje	-	20 °C	●
Trietanolamin	-	20 °C	●
Trikloreten	100%	20 °C	●
Trikloreten	technically grade	20 °C	●
Triklorättiksyra	technically grade	20 °C	●
Urea, vattenl.	≤33%	20 °C	●
Vann	-	20 °C	●
Vann, destillert	-	20 °C	●
Vaselin	technically grade	20 °C	●
Vin	-	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Vätesulfid (vattenl.)	-	20 °C	
Xylen	-	20 °C	
Xylen	-	20 °C	
Zinkslam	-	20 °C	
Ättiksyra	100%	20 °C	
Ättiksyra	100%	20 °C	
Ättiksyra, vattenl.	70%	20 °C	
Ättiksyraanhydrid	-	20 °C	
Øl	-	20 °C	