



PEEK LF Nano 15x3000 mm svart

Artikelnr P1500872

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	Beständig
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 Å°C	Beständig
Aceton	100	20 Å°C	Beständig
Ammoniak	â€	20 Å°C	Beständig
Ammoniumklorid	â€	20 Å°C	Beständig
Amylalkohol	â€	20 Å°C	Beständig
Bensen	â€	20 Å°C	Beständig
Bensin (premium)	â€	20 Å°C	Beständig
Borsyra	100	20 Å°C	Beständig
Bremsevåske	â€	20 Å°C	Beständig
Brånsle, aromatfritt	â€	20 Å°C	Beständig
Butylacetat	â€	20 Å°C	Beständig
Citronsyra	10	20 Å°C	Beständig
Cyklohexanon	100	20 Å°C	Beständig
Cyklohexen	100	20 Å°C	Beständig
Diesel	â€	20 Å°C	Beständig
Dietylenoxid	â€	20 Å°C	Beständig
Eddik (standard)	5-10	20 Å°C	Beständig
Eplejuice	â€	20 Å°C	Beständig
Etylacetat	100	20 Å°C	Beständig
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	Beständig
Etylenklorid	100	20 Å°C	Beständig
Fenol (vattenl.)	9	20 Å°C	Beständig
Flussyre	40	20 Å°C	Ej beständig
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 Å°C	Beständig
Fosforsyra	50	20 Å°C	Beständig
Frostvåske	â€	20 Å°C	Beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Petroleumeter	100	20 �C	●
Propylalkohol	��	20 �C	●
Pyridin	��	20 �C	●
Salpetersyra	50	20 �C	●
Salpetersyra	10	20 �C	●
Saltsyra	10	20 �C	●
Saltsyra (konc.)	��	20 �C	●
Silikonolje	��	20 �C	●
Svavelsyra	96	20 �C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 �C	●
Toluen	100	20 �C	●
Transformatorolje	��	20 �C	●
Trikloretan	100	20 �C	●
Vann	��	20 �C	●
V��tesulfid (vattenl.)	��	20 �C	●
Xylen	��	20 �C	●
��ttiksyra	100	20 �C	●