



PEEK LF Nano 25x3000 mm svart

Artikelnummer: P1500877

3. Kjemisk bestandighet

A Utmærkt **B** God **C** Begrensad **D** Ej rekommenderad

KJEMIKALIE	BETYG	KONS.	TEMP.
1,4-Dioxan	resistant	100%	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	resistant	90%	
Aceton	resistant	100%	
Ammoniak	resistant		
Ammoniumklorid	resistant		
Amylalkohol	resistant		
Bensen	resistant		
Bensin (premium)	resistant		
Borsyra	resistant	100%	
Bremsevæske	resistant		
Bränsle, aromatfritt	resistant		
Butylacetat	resistant		
Citronsyra	resistant	10%	
Cyklohexanon	resistant	100%	
Cyklohexen	resistant	100%	
Diesel	resistant		
Dietylenoxid	resistant		
Eddik (standard)	resistant	5-10%	
Eplejuice	resistant		

KJEMIKALIE	BETYG	KONS.	TEMP.
Etylacetat	resistant	100%	
Etylalkohol (etanol)	resistant	96%	
Etylenklorid	resistant	100%	
Fenol (vattenl.)	resistant	9%	
Flussyre	not_resistant	40%	
Formaldehyd (vattenl.)	resistant	40%	
Fosforsyra	resistant	50%	
Frostvæske	resistant		
Fyringsolje	resistant		
Glycerin	resistant	100%	
Glykol	resistant	100%	
Heptan	resistant	100%	
Hydrogenperoxid	resistant	10%	
Isopropylalkohol	resistant	100%	
Kalciumklorid	resistant		
Kaliumhydroxidlösning	resistant	50%	
Klor (gas)	resistant	100%	
Klorbensen	resistant	100%	
Kloroform	resistant		
Koltetraklorid	resistant		
Linolje	resistant		
Matolje	resistant		
Maursyre	partially_resistant	10%	
Melk	resistant		
Merkurokrom	partially_resistant		
Metylalkohol (metanol)	resistant	100%	
Metylenklorid	resistant	100%	
Metyletylketon (MEK)	resistant	100%	
Mineraloljer (aromatfrie)	resistant		
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	resistant	60%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	resistant	15%	

KJEMIKALIE	BETYG	KONS.	TEMP.
Natriumkarbonat (vattenl.)	resistant		
Natriumklorid (vattenl.)	resistant		
Natriumnitrat (vattenl.)	resistant		
Natriumtiosulfat	resistant		
Natriumvätesulfit	resistant		
Nitrobensen	resistant		
Oxalsyra	resistant		
Ozon (gas)	resistant		
Paraffinolja	resistant	100%	
Perkloretylen	resistant		
Petroleum	resistant	100%	
Petroleumeter	resistant	100%	
Propylalkohol	resistant		
Pyridin	resistant		
Salpetersyra	resistant	10%	
Salpetersyra	resistant	50%	
Saltsyra	resistant	10%	
Saltsyra (konc.)	partially_resistant		
Silikonolja	resistant		
Svavelsyra	not_resistant	96%	
Tetrahydrofuran (THF)	resistant	100%	
Toluen	resistant	100%	
Transformatorolja	resistant		
Trikloreten	resistant	100%	
Vann	resistant		
Vätesulfid (vattenl.)	resistant		
Xylen	resistant		
Ättiksyra	resistant	100%	

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.