



# PEEK MG 100x3000 mm svart

Artikelnr P1501639

|          |      |
|----------|------|
| Kategori | PEEK |
|----------|------|

## Tekniska egenskaper

## Tetthet & vekt

| Egenskap | Värde | Enhet             | Provningsstandard |
|----------|-------|-------------------|-------------------|
| Tetthet  | 1.31  | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183          |

## Trekkeegenskaper

| Egenskap                 | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| StrekkgrenseSpenning     | 112   | MPa   | ISO527-2          |
| Elastisitetsmodul (trek) | 4400  | MPa   | ISO 527-2         |
| Brottspenning            | 67    | MPa   | ISO 527           |
| Brottsdeformasjon        | 20    | %     | ISO 527-2         |

## TemperaturGrenser

| Egenskap                             | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Smeltepunkt                          | 340   | Å°C   | ISO 3146          |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 291   | Å°C   | UL746B            |
| Maksimal driftstemperatur            | 245   | Å°C   |                   |
| Minstemperatur                       | -35   | Å°C   |                   |
| Varme-forvringning (HDT/A)           | 160   | Å°C   | ISO 75-2          |
| Varme-forvringning (HDT/B)           | 240   | Å°C   | ISO 75            |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)  | 50    | Å°C   | ISO 306           |

## IsolasjonsEgenskaper



Hardhet

| Egenskap         | V rde | Enhet      | Provningsstandard |
|------------------|-------|------------|-------------------|
| Hardhet Shore D  | 90    |    Shore D | DIN EN ISO 868    |
| Kuletrykshardhet | 230   | MPa        | ISO 2039-1        |

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94