



PEEK 150x3000 mm svart

Artikelnr P1500148

Best ndig Delvis best ndig Ej best ndig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C	Best�ndig
2-Hydroxipropionsyra (mj�lkksyra)	90	20 �C	Best�ndig
Aceton	100	20 �C	Best�ndig
Ammoniak	��	20 �C	Best�ndig
Ammoniumklorid	��	20 �C	Best�ndig
Amylalkohol	��	20 �C	Best�ndig
Bensen	��	20 �C	Best�ndig
Bensin (premium)	��	20 �C	Best�ndig
Borsyra	100	20 �C	Best�ndig
Bremsev�lske	��	20 �C	Best�ndig
Br�nsle, aromatfritt	��	20 �C	Best�ndig
Butylacetat	��	20 �C	Best�ndig
Citronsyra	10	20 �C	Best�ndig
Cyklohexanon	100	20 �C	Best�ndig
Cyklohexen	100	20 �C	Best�ndig
Diesel	��	20 �C	Best�ndig
Dietylenoxid	��	20 �C	Best�ndig
Eddik (standard)	5-10	20 �C	Best�ndig
Eplejuice	��	20 �C	Best�ndig
Etylacetat	100	20 �C	Best�ndig
Etylalkohol (etanol)	96	20 �C	Best�ndig
Etylenklorid	100	20 �C	Best�ndig
Fenol (vattenl.)	9	20 �C	Best�ndig
Flussyre	40	20 �C	Ej best�ndig
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 �C	Best�ndig
Fosforsyra	50	20 �C	Best�ndig
Frostv�lske	��	20 �C	Best�ndig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	BestÅndighet
Fyringsolje	â€”	20 Å°C	●
Glycerin	100	20 Å°C	●
Glykol	100	20 Å°C	●
Heptan	100	20 Å°C	●
Hydrogenperoksid	10	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
KaliumhydroxidÅ¶sning	50	20 Å°C	●
Klor (gas)	100	20 Å°C	●
Klorbensen	100	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●
Koltetraklorid	â€”	20 Å°C	●
Linolje	â€”	20 Å°C	●
Matolje	â€”	20 Å°C	●
Maursyre	10	20 Å°C	●
Melk	â€”	20 Å°C	●
Merkurokrom	â€”	20 Å°C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 Å°C	●
Metylenklorid	100	20 Å°C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 Å°C	●
Mineraloljer (aromatfrie)	â€”	20 Å°C	●
NatriumhydroxidÅ¶sning (natronlut)	60	20 Å°C	●
NatriumhydroxidÅ¶sning (natronlut)	15	20 Å°C	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumklorid (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumnitrat (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Å°C	●
NatriumvÅ¶tesulfit	â€”	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	●
Ozon (gas)	â€”	20 Å°C	●
Paraffinolja	100	20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	●
Petroleum	100	20 Å°C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Petroleumeter	100	20 �C	●
Propylalkohol	��	20 �C	●
Pyridin	��	20 �C	●
Salpetersyra	50	20 �C	●
Salpetersyra	10	20 �C	●
Saltsyra	10	20 �C	●
Saltsyra (konc.)	��	20 �C	●
Silikonolje	��	20 �C	●
Svavelsyra	96	20 �C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 �C	●
Toluen	100	20 �C	●
Transformatorolje	��	20 �C	●
Trikloretan	100	20 �C	●
Vann	��	20 �C	●
V��tesulfid (vattenl.)	��	20 �C	●
Xylen	��	20 �C	●
��ttiksyra	100	20 �C	●