



Artikelnr P1003645

Egenskap	V�rde	Enhet	Standard
Tetthet	1.46	g/cm� ³	ISO 1183
StrekkgrenseSpenning	52	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	3400	MPa	ISO 527-2
Brottspenning	58	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	5	%	ISO 527-2
Smeltepunkt	224	�C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	138.75	�C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	97	�C	
Minstemperatur	-25	�C	
Varme-forvrengning (HDT/A)	85	�C	ISO 75
Varme-forvrengning (HDT/B)	100	�C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	219	�C	ISO 306
Dielektrisk Styrke	22	kV/mm	IEC 60243-1
VolumResistivitet	10� ¹⁰ �,	��cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.3	-	IEC 60250
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk tapfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250
B�yeh�llfasthet	75.25	MPa	ISO 178
Termisk konduktivit�t	0.33	W/(m�K)	DIN 52612
Overflatemotstand	10� ¹⁰ �	��	IEC 60093
Sammenligningskrypstr�msindeks (CTI)	600	V	IEC 60112
Fuktabsorpsjon til metning	0.02	%	ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	0.02	%	ISO 62
S�ret slagfasthet (Charpy)	90	kJ/m� ²	ISO 180
Slagseggh�t (Charpy)	37	kJ/m� ²	ISO 179/1eU
Termisk utvidelseskoeffisient	0.8	10� ⁻⁶ /K	DIN 11359
Hardhet Shore D	77	� Shore D	ISO 868

Egenskap	V�rde	Enhet	Standard
Hardhet Rockwell	112	M-scale	
Kuletrykshardhet	166	MPa	ISO 2039

2. Kemisk best ndighet

● Best ndig ● Delvis best ndig ● Ej best ndig

Kemikalie	Konc.	Resultat
1,4-Dioxan	100	●
1,4-Dioxan	100	●
Aceton	100	●
Aceton	100	●
Ammoniak	conc.	●
Ammoniak	conc.	●
Bensen	��	●
Bensen	��	●
Bensin (premium)	��	●
Bensin (premium)	��	●
Blekningsl�sning	��	●
Bremsev�jske	��	●
Bremsev�jske	��	��
Br�nsle, aromatfritt	��	��
Br�nsle, aromatfritt	��	��
Butylacetat	��	��
Butylacetat	��	��
Citronsyra	10	��
Citronsyra	10	��
Diesel	��	��
Diesel	��	��
Dietylenoxid	��	��
Dietylenoxid	��	��
Eddik, standard	5-10%	��
Eddik, standard	5-10	��
Eddik, standard	5-10	��
Eplejuice	��	��

Kemikalie	Konc.	Resultat
Eplejuice	â€”	●
Etylacetat	100	●
Etylacetat	100	●
Etylalkohol (etanol)	96%	●
Etylalkohol (etanol)	96	●
Etylalkohol (etanol)	96	●
Etylenklorid	100	●
Etylenklorid	100	●
Fenol, vattenl.	ca.9	●
Flussyre	40	●
Flussyre	40%	●
Flussyre	40	●
Fosforsyra	50	●
Fosforsyra	50	●
Frostv�jske	â€”	●
Frostv�jske	â€”	●
Fyringsolja	â€”	●
Fyringsolja	â€”	●
Glycerin	100	●
Glycerin	100%	●
Glycerin	100	●
Glykol	100	●
Glykol	100	●
Heptan	100	●
Heptan	100	●
Hydrogenperoxid	10	●
Hydrogenperoxid	10	●
Isopropylalkohol	100	●
Isopropylalkohol	100%	●
Isopropylalkohol	100	●
Kalciumklorid	â€”	●
Kalciumklorid	â€”	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Klorbensen	100	
Klorbensen	100	
Klorbensen	100%	
Kloroform	â€”	
Kloroform	â€”	
Koldisulfid	100	
Koldisulfid	100	
Koltetraklorid	â€”	
Koltetraklorid	â€”	
Koltetraklorid	â€”	
Linolje	â€”	
Linolje	â€”	
Matolje	â€”	
Matolje	â€”	
Matolje	â€”	
Maursyre	10	
Maursyre	10	
Melk	â€”	
Melk	â€”	
Merkurokrom	â€”	
Metylalkohol (metanol)	100	
Metylalkohol (metanol)	100%	
Metylalkohol (metanol)	100	
Metylenklorid	100	
Metylenklorid	100	
Metyletylketon (MEK)	100	
Metyletylketon (MEK)	100	
Mineraloljer, aromatfrie	â€”	
Mineraloljer, aromatfrie	â€”	
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	60	
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	15	
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	15	
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	60	
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	

Kemikalie	Konc.	Resultat
Natriumklorid, vattenl.	â€”	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	●
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	●
Natriumtiosulfat	â€”	●
Natriumvåtesulfit	â€”	●
Natriumvåtesulfit	â€”	●
Natriumvåtesulfit	â€”	●
Paraffinolja	100	●
Paraffinolja	100	●
Perkloretylen	â€”	●
Perkloretylen	â€”	●
Petroleum	100%	●
Petroleum	100	●
Petroleumeter	100%	●
Petroleumeter	100	●
Petroleumeter	100	●
Propylalkohol	â€”	●
Propylalkohol	â€”	●
Salpetersyra	50	●
Salpetersyra	10%	●
Salpetersyra	10	●
Salpetersyra	50	●
Salpetersyra	10	●
Saltsyra	conc.	●
Saltsyra	10	●
Saltsyra	conc.	●
Saltsyra	10	●
Saltsyra (konc.)	conc.	●
Silikonolja	â€”	●
Silikonolja	â€”	●
Svavelsyra	96	●
Svavelsyra	96	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Toluen	100%	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Toluen	100	
Toluen	100	
Transformatorolja	â€	
Transformatorolja	â€	
Trikloretan	100	
Trikloretan	100	
Vann	â€	
Vann	â€	
VÃ¶tesulfid, vattenl.	â€	
Xylen	â€	
Xylen	â€	
Ã„ttiksyra	100	
Ã„ttiksyra	100%	
Ã„ttiksyra	100	