

PET 80x1000 mm svart

Artikelnr P1003520

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie		Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	60 °C	●	
1,4-Dioxan	100	20 °C	●	
Aceton	100	20 °C	●	
Aceton	100	60 °C	●	
Ammoniak	conc.	60 °C	●	
Ammoniak	conc.	20 °C	●	
Bensen	-	20 °C	●	
Bensen	-	60 °C	●	
Bensin (premium)	-	20 °C	●	
Bensin (premium)	-	60 °C	●	
Blekningsløsning	-	20 °C	●	
Bremsevæske	-	20 °C	●	
Bremsevæske	-	60 °C	●	
Bränsle, aromatfritt	-	60 °C	●	
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	●	
Butylacetat	-	60 °C	●	
Butylacetat	-	20 °C	●	
Citronsyra	10	20 °C	●	
Citronsyra	10	60 °C	●	
Diesel	-	20 °C	●	
Diesel	-	60 °C	●	
Dietylenoxid	-	20 °C	●	
Dietylenoxid	-	20 °C	●	
Eddik, standard	5-10%	20 °C	●	
Eddik, standard	5-10	60 °C	●	
Eddik, standard	5-10	20 °C	●	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Eplejuice	-	20 °C	
Eplejuice	-	20 °C	
Etylacetat	100	20 °C	
Etylacetat	100	60 °C	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 °C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 °C	
Etylalkohol (etanol)	96	60 °C	
Etylenklorid	100	60 °C	
Etylenklorid	100	20 °C	
Fenol, vattenl.	ca.9	20 °C	
Flussyre	40	20 °C	
Flussyre	40%	20 °C	
Flussyre	40	60 °C	
Fosforsyra	50	60 °C	
Fosforsyra	50	20 °C	
Frostvæske	-	60 °C	
Frostvæske	-	20 °C	
Fyringsolje	-	60 °C	
Fyringsolje	-	20 °C	
Glycerin	100	60 °C	
Glycerin	100%	20 °C	
Glycerin	100	20 °C	
Glykol	100	60 °C	
Glykol	100	20 °C	
Heptan	100	60 °C	
Heptan	100	20 °C	
Hydrogenperoksid	10	20 °C	
Hydrogenperoksid	10	60 °C	
Isopropylalkohol	100	60 °C	
Isopropylalkohol	100%	20 °C	
Isopropylalkohol	100	20 °C	
Kalciumklorid	-	20 °C	
Kalciumklorid	-	60 °C	
Kaliumhydroxidløsning	50	20 °C	
Kaliumhydroxidløsning	50	60 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Klorbensen	100	20 °C	●
Klorbensen	100	60 °C	●
Klorbensen	100%	20 °C	●
Kloroform	-	60 °C	●
Kloroform	-	20 °C	●
Koldisulfid	100	60 °C	●
Koldisulfid	100	20 °C	●
Koltetraklorid	-	60 °C	●
Koltetraklorid	-	20 °C	●
Koltetraklorid	-	20 °C	●
Linolje	-	20 °C	●
Linolje	-	60 °C	●
Matolje	-	20 °C	●
Matolje	-	60 °C	●
Matolje	-	20 °C	●
Maursyre	10	20 °C	●
Maursyre	10	60 °C	●
Melk	-	60 °C	●
Melk	-	20 °C	●
Merkurokrom	-	20 °C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 °C	●
Metylalkohol (metanol)	100%	20 °C	●
Metylalkohol (metanol)	100	60 °C	●
Metylenklorid	100	20 °C	●
Metylenklorid	100	60 °C	●
Metyletylketon (MEK)	100	60 °C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 °C	●
Mineraloljer, aromatfrie	-	20 °C	●
Mineraloljer, aromatfrie	-	60 °C	●
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	60	60 °C	●
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	15	20 °C	●
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	15	60 °C	●
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	60	20 °C	●
Natriumkarbonat, vattenl.	-	60 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Natriumkarbonat, vattenl.	-	20 °C	
Natriumklorid, vattenl.	-	20 °C	
Natriumklorid, vattenl.	-	60 °C	
Natriumnitrat, vattenl.	-	20 °C	
Natriumtiosulfat	-	20 °C	
Natriumvätesulfit	-	20 °C	
Natriumvätesulfit	-	20 °C	
Natriumvätesulfit	-	60 °C	
Paraffinolja	100	20 °C	
Paraffinolja	100	60 °C	
Perkloretylen	-	60 °C	
Perkloretylen	-	20 °C	
Petroleum	100%	20 °C	
Petroleum	100	20 °C	
Petroleumeter	100%	20 °C	
Petroleumeter	100	20 °C	
Petroleumeter	100	60 °C	
Propylalkohol	-	20 °C	
Propylalkohol	-	60 °C	
Salpetersyra	50	60 °C	
Salpetersyra	10%	20 °C	
Salpetersyra	10	20 °C	
Salpetersyra	50	20 °C	
Salpetersyra	10	60 °C	
Saltsyra	conc.	20 °C	
Saltsyra	10	20 °C	
Saltsyra	conc.	60 °C	
Saltsyra	10	60 °C	
Saltsyra (konc.)	conc.	20 °C	
Silikonolje	-	20 °C	
Silikonolje	-	60 °C	
Svavelsyra	96	60 °C	
Svavelsyra	96	20 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Toluen	100%	20 °C	
Toluen	100	20 °C	
Toluen	100	60 °C	
Transformatorolje	-	20 °C	
Transformatorolje	-	60 °C	
Trikloreten	100	20 °C	
Trikloreten	100	60 °C	
Vann	-	20 °C	
Vann	-	60 °C	
Vätesulfid, vattenl.	-	20 °C	
Xylen	-	20 °C	
Xylen	-	60 °C	
Ättiksyra	100	60 °C	
Ättiksyra	100%	20 °C	
Ättiksyra	100	20 °C	