



POM C 18x3000 mm svart

Artikelnr P1004962

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 °C	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	20 °C	
Aceton	100%	20 °C	
Ammoniak	conc.	20 °C	
Ammoniumklorid	-	20 °C	
Amylalkohol	-	20 °C	
Bensen	-	20 °C	
Bensin (premium)	-	20 °C	
Blekningsløsning	12.5 cl	20 °C	
Borsyra	100%	20 °C	
Bremsevæske	-	20 °C	
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	
Butylacetat	-	20 °C	
Citronsyra	10%	20 °C	
Cyklohexanon	100%	20 °C	
Cyklohexen	100%	20 °C	
Diesel	-	20 °C	
Dietylenoxid	-	20 °C	
Eddik, standard	5-10%	20 °C	
Eplejuice	-	20 °C	
Etylacetat	100%	20 °C	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 °C	
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 °C	
Flussyre	40%	20 °C	
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 °C	
Fosforsyra	50%	20 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Frostvæske	-	20 °C	●
Fyringsolje	-	20 °C	●
Glycerin	100%	20 °C	●
Glykol	100%	20 °C	●
Heptan	100%	20 °C	●
Hydrogenperoksid	10%	20 °C	●
Isopropylalkohol	100%	20 °C	●
Kalciumklorid	-	20 °C	●
Kaliumhydroxidlösning	50%	20 °C	●
Klorbensen	100%	20 °C	●
Kloroform	-	20 °C	●
Koldisulfid	100%	20 °C	●
Koltetraklorid	-	20 °C	●
Linolje	-	20 °C	●
Matolje	-	20 °C	●
Maursyre	10%	20 °C	●
Melk	-	20 °C	●
Merkurokrom	-	20 °C	●
Metylalkohol (metanol)	100%	20 °C	●
Metylenklorid	100%	20 °C	●
Metyletylketon (MEK)	100%	20 °C	●
Mineraloljer (aromatfrie)	-	20 °C	●
Natriumkarbonat, vattenl.	-	20 °C	●
Natriumklorid, vattenl.	-	20 °C	●
Natriumnitrat, vattenl.	-	20 °C	●
Natriumvätesulfid	-	20 °C	●
Natronlut (15%)	15%	20 °C	●
Natronlut (60%)	60%	20 °C	●
Nitrobensen	-	20 °C	●
Oxalsyra	-	20 °C	●
Ozon (gas)	≤0.5 ppm	20 °C	●
Paraffinolja	100%	20 °C	●
Perkloretylen	-	20 °C	●
Petroleum	100%	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Petroleumeter	100%	20 °C	
Propylalkohol	-	20 °C	
Salpetersyra	10%	20 °C	
Salpetersyra (50%)	50%	20 °C	
Saltsyra	10%	20 °C	
Saltsyra (konc.)	conc.	20 °C	
Silikonolje	-	20 °C	
Svavelsyra	96%	20 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 °C	
Toluen	100%	20 °C	
Transformatorolje	-	20 °C	
Trikloreten	100%	20 °C	
Vann	-	20 °C	
Vätesulfid, vattenl.	-	20 °C	
Xylen	-	20 °C	
Ättiksyra	100%	20 °C	