

POM C 220x1000 mm trafikrÄd

Artikelnr P1005166

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjÅlksyra)	90%	20 Å°C	
Aceton	100%	20 Å°C	
Ammoniak	conc.	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€”	20 Å°C	
Amylalkohol	â€”	20 Å°C	
Bensen	â€”	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	
BlekningslÅsning	12.5 cl	20 Å°C	
Borsyra	100%	20 Å°C	
BremsevÅjske	â€”	20 Å°C	
BrÅnsle, aromatfritt	â€”	20 Å°C	
Butylacetat	â€”	20 Å°C	
Citronsyra	10%	20 Å°C	
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	
Cyklohexen	100%	20 Å°C	
Diesel	â€”	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	
Eddik, standard	5-10%	20 Å°C	
Eplejuice	â€”	20 Å°C	
Etylacetat	100%	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 Å°C	
Flussyre	40%	20 Å°C	
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 Å°C	
Fosforsyra	50%	20 Å°C	
FrostvÅjske	â€”	20 Å°C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	BestÅndighet
Fyringsolje	â€”	20 Å°C	●
Glycerin	100%	20 Å°C	●
Glykol	100%	20 Å°C	●
Heptan	100%	20 Å°C	●
Hydrogenperoksid	10%	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100%	20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
KaliumhydroxidÅtning	50%	20 Å°C	●
Klorbensen	100%	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●
Koldisulfid	100%	20 Å°C	●
Koltetraklorid	â€”	20 Å°C	●
Linolje	â€”	20 Å°C	●
Matolje	â€”	20 Å°C	●
Maurisyre	10%	20 Å°C	●
Melk	â€”	20 Å°C	●
Merkurokrom	â€”	20 Å°C	●
Metylalkohol (metanol)	100%	20 Å°C	●
Metylenklorid	100%	20 Å°C	●
Metyletylketon (MEK)	100%	20 Å°C	●
Mineraloljer (aromatfrie)	â€”	20 Å°C	●
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
NatriumvÅtesulfitt	â€”	20 Å°C	●
Natronlut (15%)	15%	20 Å°C	●
Natronlut (60%)	60%	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	●
Ozon (gas)	â‰¥0.5 ppm	20 Å°C	●
Paraffinolja	100%	20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	●
Petroleum	100%	20 Å°C	●
Petroleometer	100%	20 Å°C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Propylalkohol	��	20 �C	�
Salpetersyra	10%	20 �C	�
Salpetersyra (50%)	50%	20 �C	�
Saltsyra	10%	20 �C	�
Saltsyra (konc.)	conc.	20 �C	�
Silikonolje	��	20 �C	�
Svavelsyra	96%	20 �C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 �C	�
Toluen	100%	20 �C	�
Transformatorolje	��	20 �C	�
Trikloreten	100%	20 �C	�
Vann	��	20 �C	�
V��tesulfid, vattenl.	��	20 �C	�
Xylen	��	20 �C	�
��ttiksyra	100%	20 �C	�