



PP-H 1 3/8"x2440 mm natur

Artikelnr P2201409

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 °C	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 °C	
Aceton	100	20 °C	
Ammoniak	-	20 °C	
Ammoniumklorid	-	20 °C	
Amylalkohol	-	20 °C	
Bensen	-	20 °C	
Bensin (premium)	-	20 °C	
Blekningsløsning	-	20 °C	
Borsyra	100	20 °C	
Bremsevæske	-	20 °C	
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	
Butylacetat	-	20 °C	
Citronsyra	10	20 °C	
Cyklohexanon	100	20 °C	
Cyklohexen	100	20 °C	
Diesel	-	20 °C	
Dietylenoxid	-	20 °C	
Eddik, standard	5 - 10	20 °C	
Etylacetat	100	20 °C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 °C	
Etylenklorid	100	20 °C	
Fenol, vattenl.	ca. 9	20 °C	
Flussyre	40	20 °C	
Formaldehyd, vattenl.	40	20 °C	
Fosforsyra	50	20 °C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Frostvæske	-	20 °C	●
Fyringsolje	-	20 °C	●
Glycerin	100	20 °C	●
Glykol	100	20 °C	●
Heptan	100	20 °C	●
Hydrogenperoksid	10	20 °C	●
Isopropylalkohol	100	20 °C	●
Kalciumklorid	-	20 °C	●
Kaliumhydroxidløsning	50	20 °C	●
Klor (gas)	100	20 °C	●
Klorbensen	100	20 °C	●
Kloroform	-	20 °C	●
Koldisulfid	100	20 °C	●
Koltetraklorid	-	20 °C	●
Kresol	-	20 °C	●
Linolje	-	20 °C	●
Matolje	-	20 °C	●
Maursyre	10	20 °C	●
Melk	-	20 °C	●
Merkurokrom	-	20 °C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 °C	●
Metylenklorid	100	20 °C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 °C	●
Mineraloljer (aromatfrie)	-	20 °C	●
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	15	20 °C	●
Natriumhydroxidløsning (natronlut)	60	20 °C	●
Natriumkarbonat, vattenl.	-	20 °C	●
Natriumklorid, vattenl.	-	20 °C	●
Natriumnitrat, vattenl.	-	20 °C	●
Natriumtiosulfat	-	20 °C	●
Natriumvåtesulfit	-	20 °C	●
Nitrobensen	-	20 °C	●
Oxalsyra	-	20 °C	●
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	20 °C	●
Paraffinolja	100	20 °C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
Perkloretylen	-	20 °C	
Petroleumeter	100	20 °C	
Propylalkohol	-	20 °C	
Pyridin	-	20 °C	
Salpetersyra	50	20 °C	
Salpetersyra	10	20 °C	
Saltsyra	10	20 °C	
Saltsyra (konc.)	-	20 °C	
Silikonolje	-	20 °C	
Svavelsyra	96	20 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	
Toluen	100	20 °C	
Transformatorolje	-	20 °C	
Trikloreten	100	20 °C	
Vann	-	20 °C	
Vätesulfid, vattenl.	-	20 °C	
Xylen	-	20 °C	
Ättiksyra	100	20 °C	