



PP-H 100x1000 mm grÅ

Artikelnr P1010022

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjÅlksyra)	90	20 Å°C	
Aceton	100	20 Å°C	
Ammoniak	â€	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€	20 Å°C	
Amylalkohol	â€	20 Å°C	
Bensen	â€	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€	20 Å°C	
BlekningslÅsning	â€	20 Å°C	
Borsyra	100	20 Å°C	
BremsevÅjske	â€	20 Å°C	
BrÅnsle, aromatfritt	â€	20 Å°C	
Butylacetat	â€	20 Å°C	
Citronsyra	10	20 Å°C	
Cyklohexanon	100	20 Å°C	
Cyklohexen	100	20 Å°C	
Diesel	â€	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€	20 Å°C	
Eddik, standard	5 - 10	20 Å°C	
Etylacetat	100	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	
Etylenklorid	100	20 Å°C	
Fenol, vattenl.	ca. 9	20 Å°C	
Flussyre	40	20 Å°C	
Formaldehyd, vattenl.	40	20 Å°C	
Fosforsyra	50	20 Å°C	
FrostvÅjske	â€	20 Å°C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Fyringsolje	���	20 ��C	�
Glycerin	100	20 ��C	�
Glykol	100	20 ��C	�
Heptan	100	20 ��C	�
Hydrogenperoksid	10	20 ��C	�
Isopropylalkohol	100	20 ��C	�
Kalciumklorid	���	20 ��C	�
Kaliumhydroxid���sning	50	20 ��C	�
Klor (gas)	100	20 ��C	�
Klorbensen	100	20 ��C	�
Kloroform	���	20 ��C	�
Koldisulfid	100	20 ��C	�
Koltetraklorid	���	20 ��C	�
Kresol	���	20 ��C	�
Linolje	���	20 ��C	�
Matolje	���	20 ��C	�
Maursyre	10	20 ��C	�
Melk	���	20 ��C	�
Merkurokrom	���	20 ��C	�
Metylalkohol (metanol)	100	20 ��C	�
Metylenklorid	100	20 ��C	�
Metyletylketon (MEK)	100	20 ��C	�
Mineraloljer (aromatfrie)	���	20 ��C	�
Natriumhydroxid���sning (natronlut)	15	20 ��C	�
Natriumhydroxid���sning (natronlut)	60	20 ��C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	���	20 ��C	�
Natriumklorid, vattenl.	���	20 ��C	�
Natriumnitrat, vattenl.	���	20 ��C	�
Natriumtiosulfat	���	20 ��C	�
Natriumv������sulfid	���	20 ��C	�
Nitrobensen	���	20 ��C	�
Oxalsyra	���	20 ��C	�
Ozon (gas)	���� 0.5 ppm	20 ��C	�
Paraffinolja	100	20 ��C	�

