



## PP-H 60x2000 mm natur

Artikelnr P1010131

| Kategori | PP |
|----------|----|
|----------|----|

## Tekniska egenskaper

## Tetthet & vekt

| Egenskap | Värde | Enhet             | Provningsstandard |
|----------|-------|-------------------|-------------------|
| Tetthet  | 0.91  | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183          |

## Trekkeegenskaper

| Egenskap                 | V rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| StrekkgrenseSpenning     | 36    | MPa   | ISO 527           |
| Elastisitetsmodul (trek) | 1700  | MPa   | ISO 527-2         |
| Brottspenning            | 30    | MPa   | ISO 527           |
| Brottsdeformasjon        | 8     | %     | ISO 527-2         |

## TemperaturGrenser

| Egenskap                             | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Smeltepunkt                          | 161   | Å°C   | DIN EN ISO 11357  |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 127   | Å°C   | UL746B            |
| Maksimal driftstemperatur            | 80    | Å°C   |                   |
| Minstemperatur                       | -7    | Å°C   |                   |
| Varme-forvregning (HDT/A)            | 54    | Å°C   | ISO 75            |
| Varme-forvregning (HDT/B)            | 90    | Å°C   | ISO 75            |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)  | 50    | Å°C   | ISO 306           |

## IsolasjonsEgenskaper

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------|-------------------|



Hardhet

| Egenskap          | V rde | Enhet     | Provningsstandard |
|-------------------|-------|-----------|-------------------|
| Hardhet Shore D   | 72    |   Shore D | ISO 868           |
| Kuletrykkshardhet | 110   | MPa       | ISO 2039          |

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS