



# PP-H AlphaPlus 180x2000 mm grÅ¥

Artikelnr P2201159  
Kategori PP

## Tekniska egenskaper

### Tetthet & vekt

| Egenskap | VÅrde | Enhet  | Provningsstandard |
|----------|-------|--------|-------------------|
| Tetthet  | 0.91  | g/cmÅ³ | ISO 1183          |

### Trekkeegenskaper

| Egenskap                 | VÅrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| StrekkgrenseSpenning     | 36    | MPa   | ISO 527           |
| Elastisitetsmodul (trek) | 1700  | MPa   | ISO 527-2         |
| Brottspenning            | 30    | MPa   | ISO 527           |
| Brottsdeformasjon        | 8     | %     | ISO 527-2         |

### TemperaturGrenser

| Egenskap                             | VÅrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Smeltepunkt                          | 161   | Å°C   | DIN EN ISO 11357  |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 127   | Å°C   | UL746B            |
| Maksimal driftstemperatur            | 80    | Å°C   |                   |
| Minstemperatur                       | -7    | Å°C   |                   |
| Varme-forvrengning (HDT/A)           | 54    | Å°C   | ISO 75            |
| Varme-forvrengning (HDT/B)           | 90    | Å°C   | ISO 75            |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)  | 50    | Å°C   | ISO 306           |

### IsolasjonsEGenskaper

| Egenskap                               | VÅrde  | Enhet | Provningsstandard |
|----------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Dielektrisk Styrke                     | 40     | kV/mm | IEC 60243-1       |
| VolumResistivitet                      | 10Å¹å´ | Î©    | DIN EN 62631-3-1  |
| Dielektrisk konstant (1 MHz)           | 2.4    | -     | IEC 60250         |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 13.4   | -     | IEC 60250         |
| Dielektrisk tapfaktor (100 Hz)         | 0.0    | -     | IEC 60250         |



