



PP-H AlphaPlus 400x1000 mm grÃƒŸ

Artikelnr P2201118
Kategori PP

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	VÃƒrde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	0.91	g/cmÃ³	ISO 1183

Trekkeegenskaper

Egenskap	VÃƒrde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	36	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	1700	MPa	ISO 527-2
Brottspenning	30	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	8	%	ISO 527-2

TemperaturGrenser

Egenskap	VÃƒrde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	161	Ã°C	DIN EN ISO 11357
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	127	Ã°C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	80	Ã°C	
Minstemperatur	-7	Ã°C	
Varme-forvrengning (HDT/A)	54	Ã°C	ISO 75
Varme-forvrengning (HDT/B)	90	Ã°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	50	Ã°C	ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	VÃƒrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	40	kV/mm	IEC 60243-1
VolumResistivitet	10Ã¹Ã³	Î©	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.4	-	IEC 60250
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	13.4	-	IEC 60250
Dielektrisk tapfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Brannklasse

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Brannklasse (UL 94)	60695		UL 94

BÃ,yeegenskaper

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
BÄyhetstfasthet	37	MPa	DIN EN ISO 527-2

Termisk konduktivitet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.27	W/(m·K)	ISO 22007-4

Statisk spredning

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Overflatemotstånd	10Å ¹ Å ³	I©	IEC 60093
SammenligningskryptrÅmsindeks (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktopptak

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorpsjon til metning	0.2	%	ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	0.2	%	ISO 62

StÃ¸ttelbarhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk�ret slagfasthet (Charpy)	9	kJ/m���	ISO 179/1eA
Slagseghet (Charpy)	7.7	kJ/m���	ISO 179

Termisk Ekspansjon

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidelseskoefisient	1.6	10������/K	ISO 11359-2

Hardhet

Egenskap	VÄärde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	72	Å° Shore D	ISO 868
Kuletrykkshardhet	110	MPa	ISO 2039

Godkännanden

- EU 10/2011 FDA REACH RoHS

