



## PVC U 140x2000 mm mÃ, rkgrÃŸ

Artikelnr P2202044  
Kategori PVC

### Tekniska egenskaper

#### Tetthet & vekt

| Egenskap | VÃrde | Enhet  | Provningsstandard |
|----------|-------|--------|-------------------|
| Tetthet  | 1.53  | g/cmÃ³ | ASTM D792         |

#### Trekkeegenskaper

| Egenskap                 | VÃrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| StrekkgrenseSpenning     | 48.8  | MPa   | ASTM D638         |
| Elastisitetsmodul (trek) | 2669  | MPa   | ASTM D638         |
| Brottspenning            | 40    | MPa   | ISO 527           |
| Brottsdeformasjon        | 14    | %     | ISO 527           |

#### TemperaturGrenser

| Egenskap                             | VÃrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Smeltepunkt                          | 189.2 | Ã°C   | ASTM D3418        |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 93.3  | Ã°C   | UL 746B           |
| Maksimal driftstemperatur            | 60    | Ã°C   |                   |
| Minstemperatur                       | -15   | Ã°C   | UL 746B           |
| Varme-forvrengning (HDT/A)           | 106.7 | Ã°C   | ASTM D648         |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)  | 75    | Ã°C   | ISO 306           |

#### IsolasjonsEGenskaper

| Egenskap           | VÃrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------|-------|-------|-------------------|
| Dielektrisk Styrke | 40    | kV/mm | IEC 60243-1       |



# Godkännanden

REACH

RoHS

UL  
94