



PVC U 140x2000 mm rÃ,d

Artikelnr P2202208
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.53	g/cmÂ³	ASTM D792

Trekkeegenskaper

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	48.8	MPa	ASTM D638
Elastisitetsmodul (trek)	2669	MPa	ASTM D638
Brottspenning	40	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	14	%	ISO 527

TemperaturGrenser

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	189.2	Â°C	ASTM D3418
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	93.3	Â°C	UL 746B
Maksimal driftstemperatur	60	Â°C	
Minstemperatur	-15	Â°C	UL 746B
Varme-forvrengning (HDT/A)	106.7	Â°C	ASTM D648
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	75	Â°C	ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	VÃrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	40	kV/mm	IEC 60243-1
VolumResistivitet	10Â¹âµ	Î©Â·cm	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.1	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

