



Platta i ABS 2440x1220x4 mm grÅ

Artikelnr P1200007

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjÅlksyra)	90	20 Å°C	
Aceton	100	20 Å°C	
Ammoniak	â€	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€	20 Å°C	
Amylalkohol	â€	20 Å°C	
Bensen	â€	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€	20 Å°C	
BromsvÅtska	â€	20 Å°C	
BrÅnsle, aromatfritt	â€	20 Å°C	
Butylacetat	â€	20 Å°C	
Citronsyra	10	20 Å°C	
Cyklohexanon	100	20 Å°C	
Cyklohexen	100	20 Å°C	
Diesel	â€	20 Å°C	
Eldningsolja	â€	20 Å°C	
Etylacetat	100	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	
Etylenklorid	100	20 Å°C	
Fenol, vattenl.	9	20 Å°C	
FluorvÅtsesyra	40	20 Å°C	
Formaldehyd, vattenl.	40	20 Å°C	
Fosforsyra	50	20 Å°C	
Frostskyddsmedel	â€	20 Å°C	
Glycerin	100	20 Å°C	
Glykol	100	20 Å°C	
Heptan	100	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 Å°C	
Klorbensen	100	20 Å°C	
Klorgas	100	20 Å°C	
Kloroform	â€”	20 Å°C	
Koldisulfid	100	20 Å°C	
Koltetraklorid	â€”	20 Å°C	
Kresol	â€”	20 Å°C	
Linolja	â€”	20 Å°C	
Matolja	â€”	20 Å°C	
Merkurokrom	â€”	20 Å°C	
Metylalkohol (metanol)	100	20 Å°C	
Metylenklorid	100	20 Å°C	
Metyletylketon (MEK)	100	20 Å°C	
Mj�lk	â€”	20 Å°C	
Myrsyra	10	20 Å°C	
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	20 Å°C	
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	20 Å°C	
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 Å°C	
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 Å°C	
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 Å°C	
Natriumtiosulfat	â€”	20 Å°C	
Natriumv�tesulfit	â€”	20 Å°C	
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	
Ozon (gas)	â€”	20 Å°C	
Paraffinolja	100	20 Å°C	
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	
Petroleum	100	20 Å°C	
Petroleumeter	100	20 Å°C	
Propylalkohol	â€”	20 Å°C	
Pyridin	â€”	20 Å°C	
Salpetersyra	10	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Salpetersyra	50	20 Å°C	●
Saltsyra	10	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	â€”	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●
Svavelsyra	96	20 Å°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Å°C	●
Toluen	100	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	●
Trikloreten	100	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
Väteperoxid	10	20 Å°C	●
Vätesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Äppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ättika (standard)	5-10	20 Å°C	●
Ättiksyra	100	20 Å°C	●