



# Platta i PA12 3000x500x10 mm svart

Artikelnr P1000400

● Best ndig

● Delvis best ndig

● Ej best ndig

| Kemikalie                         | Koncentration | Temp. | Best ndighet |
|-----------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 1,4-Dioxan                        | 100           | 20  C | ●            |
| 2-Hydroxipropionsyra (mj lkssyra) | 90            | 20  C | ●            |
| Aceton                            | 100           | 20  C | ●            |
| Ammoniak                          | conc.         | 20  C | ●            |
| Ammoniumklorid                    |               | 20  C | ●            |
| Amylalkohol                       |               | 20  C | ●            |
| Bensen                            |               | 20  C | ●            |
| Bensin (premium)                  |               | 20  C | ●            |
| Blekningsl  sning                 | 12.5 cl       | 20  C | ●            |
| Borsyra                           | 100           | 20  C | ●            |
| Bromsv  tska                      |               | 20  C | ●            |
| Br  nsle (aromatfritt)            |               | 20  C | ●            |
| Butylacetat                       |               | 20  C | ●            |
| Citronsyra                        | 10            | 20  C | ●            |
| Cyklohexanon                      | 100           | 20  C | ●            |
| Cyklohexen                        | 100           | 20  C | ●            |
| Diesel                            |               | 20  C | ●            |
| Dietylenoxid                      |               | 20  C | ●            |
| Eldningsolja                      |               | 20  C | ●            |
| Etylacetat                        | 100           | 20  C | ●            |
| Etylalkohol (etanol)              | 96            | 20  C | ●            |
| Etylenklorid                      | 100           | 20  C | ●            |
| Fenol (vattenl.)                  | ca. 9         | 20  C | ●            |
| Fluorv  tesyra                    | 40            | 20  C | ●            |
| Formaldehyd (vattenl.)            | 40            | 20  C | ●            |
| Fosforsyra                        | 50            | 20  C | ●            |
| Glycerin                          | 100           | 20  C | ●            |

| Kemikalie                          | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Glykol                             | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Heptan                             | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Isopropylalkohol                   | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Kalciumklorid                      | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Kaliumhydroxidl sning              | 50            | 20 Å°C | ●            |
| Klor (gas)                         | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Klorbensen                         | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Kloroform                          | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Koldisulfid                        | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Koltetraklorid                     | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Kresol                             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Linolja                            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Matolja                            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Merkurokrom                        | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Metylalkohol (metanol)             | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Metylenklorid                      | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Metyletylketon (MEK)               | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Mineraloljor (aromatfria)          | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Mj lk                              | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Myrsyra                            | 10            | 20 Å°C | ●            |
| Natriumhydroxidl sning (natronlut) | 15            | 20 Å°C | ●            |
| Natriumkarbonat (vattenl.)         | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumklorid (vattenl.)           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumnitrat (vattenl.)           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumtiosulfat                   | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Nitrobensen                        | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Oxalsyra                           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Ozon (gas)                         | â‰‰ 0.5 ppm   | 20 Å°C | ●            |
| Paraffinolja                       | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Perkloretylen                      | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Petroleum                          | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Petroleumeter                      | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Propylalkohol                      | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Pyridin                            | â€”           | 20 Å°C | ●            |

| Kemikalie             | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|
| Salpetersyra          | 50            | 20 Å°C | ●            |
| Salpetersyra          | 10            | 20 Å°C | ●            |
| Saltsyra              | 10            | 20 Å°C | ●            |
| Saltsyra (konc.)      | conc.         | 20 Å°C | ●            |
| Silikonolja           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Svavelsyra            | 96            | 20 Å°C | ●            |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Toluen                | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Transformatorolja     | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Trikloreten           | 100           | 20 Å°C | ●            |
| Vatten                | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Väteperoxid           | 10            | 20 Å°C | ●            |
| Vätesulfid (vattenl.) | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Xylen                 | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Äppeljuice            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Ättika (standard)     | 5 - 10        | 20 Å°C | ●            |