



PA12 GF30 1000x610x40 mm natur

Artikelnummer: P1000718

3. Kemisk beständighet

A Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

KEMIKALE	BETYG	KONC.	TEMP.
1,4-Dioxan	B	100%	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	D	90%	
Aceton	B	100%	
Ammoniak	A	conc.%	
Ammoniumklorid	A		
Amylalkohol	B		
Bensen	A		
Bensin (premium)	A		
Blekningslösning	D	12.5 cl%	
Borsyra	B	100%	
Bromsvätska	A		
Bränsle (aromatfritt)	A		
Butylacetat	A		
Citronsyra	A	10%	
Cyklohexanon	A	100%	
Cyklohexen	B	100%	
Diesel	A		
Dietylenoxid	A		

KEMIKALE	BETYG	KONC.	TEMP.
Eldningsolja	A		
Etylacetat	A	100%	
Etylalkohol (etanol)	B	96%	
Etylenklorid	D	100%	
Fenol (vattenl.)	D	ca. 9%	
Fluorvätesyra	D	40%	
Formaldehyd (vattenl.)	B	40%	
Fosforsyra	D	50%	
Glycerin	A	100%	
Glykol	A	100%	
Heptan	A	100%	
Isopropylalkohol	D	100%	
Kalciumklorid	A		
Kaliumhydroxidlösning	A	50%	
Klor (gas)	D	100%	
Klorbensen	B	100%	
Kloroform	D		
Koldisulfid	A	100%	
Koltetraklorid	A		
Kresol	D		
Linolja	A		
Matolja	A		
Merkurokrom	D		
Metylalkohol (metanol)	D	100%	
Metylenklorid	D	100%	
Metyletylketon (MEK)	D	100%	
Mineraloljor (aromatfria)	A		
Mjölk	A		
Myrsyra	B	10%	

KEMIKALE	BETYG	KONC.	TEMP.
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	A	15%	
Natriumkarbonat (vattenl.)	A		
Natriumklorid (vattenl.)	A		
Natriumnitrat (vattenl.)	A		
Natriumtiosulfat	A		
Nitrobensen	B		
Oxalsyra	A		
Ozon (gas)	D	≤ 0.5 ppm%	
Paraffinolja	A	100%	
Perkloretylen	A		
Petroleum	A	100%	
Petroleumeter	A	100%	
Propylalkohol	D		
Pyridin	B		
Salpetersyra	D	50%	
Salpetersyra	D	10%	
Saltsyra	B	10%	
Saltsyra (konc.)	D	conc.%	
Silikonolja	A		
Svavelsyra	D	96%	
Tetrahydrofuran (THF)	B	100%	
Toluen	A	100%	
Transformatorolja	A		
Trikloreten	B	100%	
Vatten	A		
Väteperoxid	D	10%	
Vätesulfid (vattenl.)	A		
Xylen	A		
Äppeljuice	A		

KEMIKALE	BETYG	KONC.	TEMP.
Ättika (standard)	A	5 - 10%	

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.