

PC 90/84x2050 mm transparent

Artikelnummer: P1200145

Kemisk beständighet

A Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
1,4-Dioxan	B	100%%	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	A	90%%	
Aceton	D	100%%	
Ammoniak	D	conc.%	
Ammoniumklorid	A		
Bensen	D		
Bensin (premium)	D		
Blekningslösning	D	12.5 cl%	
Borsyra	A	100%%	
Bränsle, aromatfritt	B		
Butylacetat	D		
Citronsyra	A	10%%	
Cyklohexanon	D	100%%	
Cyklohexen	D	100%%	
Diesel	B		
Dietylenoxid	D		
Eldningsolja	B		
Etylacetat	D	100%%	
Etylalkohol (etanol)	B	96%%	
Etylenklorid	D	100%%	
Fenol, vattenl.	D	ca. 9%%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Fluorvätesyra	D	40%%	
Formaldehyd, vattenl.	A	40%%	
Fosforsyra	A	50%%	
Frostskyddsmedel	A		
Glycerin	B	100%%	
Glykol	A	100%%	
Heptan	A	100%%	
Isopropylalkohol	B	100%%	
Kalciumklorid	A		
Kaliumhydroxidlösning	D	50%%	
Klor (gas)	B	100%%	
Klorbensen	D	100%%	
Kloroform	D		
Koldisulfid	D	100%%	
Koltetraklorid	D		
Kresol	D		
Linolja	A		
Matolja	A		
Merkurokrom	B		
Metylalkohol (metanol)	D	100%%	
Metylenklorid	D	100%%	
Metyletylketon (MEK)	D	100%%	
Mjök	A		
Myrsyra	A	10%%	
Natriumkarbonat, vattenl.	A		
Natriumklorid, vattenl.	A		
Natriumnitrat, vattenl.	A		
Natriumvätesulfit	A		

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Natronlut (15%)	D	15%%	
Natronlut (60%)	D	60%%	
Nitrobensen	D		
Oxalsyra	A		
Ozon (gas)	B	≤ 0.5 ppm%	
Paraffinolja	A	100%%	
Perkloretylen	D		
Petroleum	B	100%%	
Petroleometer	B	100%%	
Propylalkohol	A		
Pyridin	D		
Salpetersyra (10%)	B	10%%	
Salpetersyra (50%)	D	50%%	
Saltsyra	A	10%%	
Saltsyra (konc.)	B	conc. %	
Silikonolja	A		
Svavelsyra	D	96%%	
Tetrahydrofuran (THF)	D	100%%	
Toluen	D	100%%	
Trikloretan	D	100%%	
Vatten	A		
Väteperoxid	A	10%%	
Vätesulfid, vattenl.	A		
Xylen	D		
Äppeljuice	B		
Ättika, standard	A	5-10%%	
Ättiksyra	D	100%%	

