



Platta i PE Ultra HD Ast 2000x1000x10 mm svart

Artikelnr P1400174

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 Å°C	
2-Hydroxypropionic Acid	90%	20 Å°C	
Acetaldehyd	â€”	20 Å°C	
Acetic Acid	100%	20 Å°C	
Aceton	â€”	20 Å°C	
Aceton	100%	20 Å°C	
Acronal-dispersjoner	â€”	20 Å°C	
Akrylonitril	â€”	20 Å°C	
Allylacetat	â€”	20 Å°C	
Allylalkohol	96%	20 Å°C	
Allylklorid	â€”	20 Å°C	
Aluminiumfluorid	Conc.	20 Å°C	
Aluminiumhydroxid	â€”	20 Å°C	
Aluminiumklorid, fast	â€”	20 Å°C	
Aluminiumklorid, vattenl.	any	20 Å°C	
Aluminiummetafosfat	â€”	20 Å°C	
Aluminiumsulfat, fast	â€”	20 Å°C	
Aluminiumsulfat, vattenl. mÅttad	â€”	20 Å°C	
Ammoniak	concentrated	20 Å°C	
Ammoniak, flytande	â€”	20 Å°C	
Ammoniak, gas	â€”	20 Å°C	
Ammonium Chloride	â€”	20 Å°C	
Amyl Alcohol	â€”	20 Å°C	
Anilin	any	20 Å°C	
Anisol	â€”	20 Å°C	
Apple Juice	â€”	20 Å°C	
Bensen	technically grade	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Bensen	â€”	20 Å°C	●
Bensoesyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Bensylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Benzaldehyd, vattenl.	any	20 Å°C	●
Bitumen	â€”	20 Å°C	●
Bleaching Solution	12.5 cl	20 Å°C	●
Bläck	â€”	20 Å°C	●
Boric Acid	100%	20 Å°C	●
Brake Fluid	â€”	20 Å°C	●
Brom, flytande	100%	20 Å°C	●
Bromvätesyra, vattenl.	50%	20 Å°C	●
Bromsle (aromatfritt)	â€”	20 Å°C	●
Butanol, vattenl.	any	20 Å°C	●
Butyl Acetate	â€”	20 Å°C	●
Calcium Chloride	â€”	20 Å°C	●
Calcium carbonate	â€”	20 Å°C	●
Calcium carbonate	â€”	20 Å°C	●
Carbon Disulfide	100%	20 Å°C	●
Carbon Tetrachloride	â€”	20 Å°C	●
Caustic soda	any	20 Å°C	●
Cider	â€”	20 Å°C	●
Citric Acid	10%	20 Å°C	●
Citrusfruktjuicer	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexan	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexanol	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	●
Cyklohexanon	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexen	100%	20 Å°C	●
Dibutyleter	â€”	20 Å°C	●
Dibutylftalat	â€”	20 Å°C	●
Diesel Fuel	â€”	20 Å°C	●
Diesel fuel	â€”	20 Å°C	●
Diethylene Oxide	â€”	20 Å°C	●
Diglykolsyra, vattenl.	30%	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Diklorethan	"	20 °C	
Dikloroettersyra	"	20 °C	
Dimethyl formamide	"	20 °C	
Dimetylamin	"	20 °C	
Dioxan	"	20 °C	
Diskmedel	"	20 °C	
Eldningsolja	"	20 °C	
Ethanol	10% v/v	20 °C	
Ethanol	10%	100 °C	
Ethanol	10%	100 °C	
Ethanol	10%	100 °C	
Ethyl Acetat	100%	20 °C	
Ethyl Alcohol	96%	20 °C	
Ethylen Chloride	100%	20 °C	
Etylacetat	"	20 °C	
Etylenalkohol	96%	20 °C	
Etylendiamin	"	20 °C	
Etylenglykol	"	20 °C	
Etylenklorid	"	20 °C	
Fenol	"	20 °C	
Fenol (vattenl.)	% ^ %	20 °C	
Ferrous (III) nitrate, aqueous saturated	"	20 °C	
Ferrous (III) sulfate, aqueous saturated	"	20 °C	
Food Oil	"	20 °C	
Formaldehyd (vattenl.)	40%	20 °C	
Formaldehyd, vattenl.	% □ 40%	20 °C	
Formic Acid	10%	20 °C	
Fosforsyra, vattenl.	50%	20 °C	
Fosforsyra, vattenl.	80% L 95%	20 °C	
Fosfortriklorid	"	20 °C	
Fotogen	"	20 °C	
Frigen 12 (Freon 12)	100%	20 °C	
Frost Protection Agent	"	20 °C	
Fruktjuicer	any	20 °C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Ftalsyra, vattenl.	50%	20 �C	●
Furfurol	��	20 �C	●
Garvsyra (tannin), vattenl.	10%	20 �C	●
Glycerin	100%	20 �C	●
Glycerin, aqueous	any	20 �C	●
Glykol	100%	20 �C	●
Glykol, aqueous	as supplied	20 �C	●
Glysantin	��	20 �C	●
Havsvatten	��	20 �C	●
Heating Oil	��	20 �C	●
Heptan	��	20 �C	●
Heptan	100%	20 �C	●
Hexan	��	20 �C	●
Honung	��	20 �C	●
Hydrochloric Acid	10%	20 �C	●
Hydrochloric Acid (concentrated)	concentrated	20 �C	●
Hydrofluoric Acid	40%	20 �C	●
Hydrogen Peroxide	10%	20 �C	●
Hydrogen Sulfide (aqueous solution)	��	20 �C	●
Isooktan	��	20 �C	●
Isopropanol	��	20 �C	●
Isopropyl Alcohol	100%	20 �C	●
Isopropyleter	��	20 �C	●
Jod i kaliumjodidl�sning	3% iodine	20 �C	●
J�rn(II)klorid, vattenl. m�ttad	��	20 �C	●
J�rn(II)sulfat, vattenl. m�ttad	��	20 �C	●
J�rn(III)klorid, vattenl.	any	20 �C	●
J�rn(III)klorid, vattenl. m�ttad	��	20 �C	●
J�rn(III)nitrat, vattenl. m�ttad	��	20 �C	●
J�rn(III)sulfat, vattenl. m�ttad	��	20 �C	●
Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension	any	20 �C	●
Kamfer	��	20 �C	●
Klor (gas)	100%	20 �C	●
Klor, flytande	��	20 �C	●
Klorbensen	100%	20 �C	●

[illegible]

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Natriumhydroxid, fast	���	20 ��C	�
Natriumhydroxid, vattenl.	any	20 ��C	�
Nitric Acid	10%	20 ��C	�
Nitric Acid (50%)	50%	20 ��C	�
Nitrobensen	���	20 ��C	�
Nitrobensen	���	20 ��C	�
Oils, ethereal	���	20 ��C	�
Oleum	any	20 ��C	�
Olive oil	���	100 ��C	�
Olive oil	���	100 ��C	�
Olive oil	���	20 ��C	�
Olive oil	���	100 ��C	�
Oljesyra	���	20 ��C	�
Oljor, vegetabiliska och animaliska	���	20 ��C	�
Oxalic Acid	���	20 ��C	�
Oxalsyra, vattenl.	any	20 ��C	�
Ozon	50 ppm	20 ��C	�
Ozone Gas	���0.5 ppm	20 ��C	�
Paraffine Oil	100%	20 ��C	�
Perkloretylen	���	20 ��C	�
Perklorsyra, vattenl.	20%	20 ��C	�
Perklorsyra, vattenl.	50%	20 ��C	�
Perklorsyra, vattenl.	70%	20 ��C	�
Petroleum	100%	20 ��C	�
Petroleum	���	20 ��C	�
Petroleum Ether	100%	20 ��C	�
Petroleumeter	���	20 ��C	�
Phosphoric Acid	50%	20 ��C	�
Photographic developers	���	20 ��C	�
Photographic emulsions	as supplied	20 ��C	�
Photographic fixing baths	as supplied	20 ��C	�
Polyesterhartser	���	20 ��C	�
Potassium Hydroxide liquor	50%	20 ��C	�
Premium Fuel	���	20 ��C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Propionsyra, vattenl.	any	20 �C	●
Propyl Alcohol	���	20 �C	●
Pyridin	���	20 �C	●
Pyridin	���	20 �C	●
Salpetersyra, vattenl.	50%	20 �C	●
Salpetersyra, vattenl.	25%	20 �C	●
Saltsyra, vattenl.	any	20 �C	●
Silicon dioxide	���	20 �C	●
Silicon dioxide	���	20 �C	●
Silicone Oil	���	20 �C	●
Silikonolja	technically grade	20 �C	●
Sm�r	���	20 �C	●
Sockersirap	���	20 �C	●
Sodium Carbonate (aqueous)	���	20 �C	●
Sodium Chloride (aqueous)	���	20 �C	●
Sodium Hydrogen Sulfite	���	20 �C	●
Sodium Hydroxide liquor	15%	20 �C	●
Sodium Hydroxide liquor (60%)	60%	20 �C	●
Sodium Nitrate (aqueous)	���	20 �C	●
Sodium Thiosulfate	���	20 �C	●
Sodium borate	���	20 �C	●
Stearinsyra	���	20 �C	●
Sulfuric Acid	96%	20 �C	●
Svavelsyra, vattenl.	98%	20 �C	●
Svavelsyra, vattenl.	80%	20 �C	●
Svavelsyra, vattenl.	70%	20 �C	●
Svavelsyra, vattenl.	���50%	20 �C	●
Sylt	���	20 �C	●
Syre	���	20 �C	●
Talg	technically grade	20 �C	●
Tenn(II)klorid, vattenl.	any	20 �C	●
Tenn(IV)klorid, vattenl.	saturated	20 �C	●
Terpentinolja	technically grade	20 �C	●
Tetrahydrofuran	technically grade	20 �C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 �C	●

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Tiofen	���		20 ��C	�
Tionylklorid	���		20 ��C	�
Titanium dioxide	���		20 ��C	�
Titanium dioxide	���		20 ��C	�
Toluen	technically grade		20 ��C	�
Toluen	100%		20 ��C	�
Torskleversolja	���		20 ��C	�
Transformatorolja (isolerolja)	technically grade		20 ��C	�
Transformer Oil	���		20 ��C	�
Trichloracetic acid	technically grade		20 ��C	�
Trietanolamin	���		20 ��C	�
Trietanolamin	���		20 ��C	�
Trikloreten	100%		20 ��C	�
Trikloreten	technically grade		20 ��C	�
Urea, aqueous	���33%		20 ��C	�
Vaselin	technically grade		20 ��C	�
Vatten	���		20 ��C	�
Vatten, destillerat	���		20 ��C	�
Vin	���		20 ��C	�
Washing up liquids	usual		20 ��C	�
Xylen	���		20 ��C	�
Xylen	���		20 ��C	�
Zinkslam	���		20 ��C	�
��ttika (standard)	5-10%		20 ��C	�
��ttiksyra	3% w/w		20 ��C	�
��ttiksyra	100%		20 ��C	�
��ttiksyra	3%		100 ��C	�
��ttiksyra	3%		100 ��C	�
��ttiksyra	3%		100 ��C	�
��ttiksyra, vattenl.	70%		20 ��C	�
��ttiksyraanhydrid	���		20 ��C	�
��I	���		20 ��C	�