



Platta i PE Ultra HD Ast 2000x1000x10 mm svart

Artikelnr P1400174
Kategori PE

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	3	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1

Dragegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sträckgränspänning	20	MPa	DIN EN ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	650	MPa	DIN EN ISO 527
Brottåtning	50	%	DIN EN ISO 527

Temperaturgränser

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smältpunkt	133	°C	ISO 11357-3
Maximal drifttemperatur (korttid)	130	°C	
Maximal drifttemperatur	80	°C	
Minsta temperatur	-200	°C	

Isolationsegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Volymresistivitet	10 ¹¹	Ω	DIN EN 62631-3-1

Brandklassning

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Brandklassning (UL 94)	3		UL 94

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Termisk konduktivitet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.4	W/(m��K)	DIN 52612

Statisk spridning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10��	��	DIN EN 62631-3-2

Fuktabsorption

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till m��ttnad	0.01	%	
Vattenabsorption till m��ttnad	0.01	%	

Slag  lighet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk��rad slagsegghet (Charpy)	2	kJ/m���	DIN EN ISO 179
Slagsegghet (Charpy)	2	kJ/m���	DIN EN ISO 179

Termisk expansion

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	1.75	10������/K	DIN 53 752

H  rdhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
H��rdhet Shore D	60	�� Shore D	DIN EN ISO 868
Kultrycksh��rdhet	34	MPa	ISO 2039-1

Godk  nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS