



Komplett teknisk dokumentation

PlastShop.se

PE-1000 2000x1000x20 mm svart

Artikelnr P1400283

1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Teststandard
Densitet	0.95	g/cm ³	ISO 1183
Fuktabsorption till mättnad	0.01	%	
Vattenabsorption till mättnad	0.01	%	ISO 62
Sträckgränsspänning	17	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	800	MPa	DIN EN ISO 527-1/2
Brottspänning	40	MPa	ISO 527
Brottöjning	200	%	ISO 527
Böjhållfasthet	17	MPa	ISO 527-2
Skårad slagseghet (Charpy)	80	kJ/m ²	ISO 11542-2
Slagseghet (Charpy)	80	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1/2
Hårdhet Shore D	60	° Shore D	shore D
Kultryckshårdhet	34	MPa	ISO 2039-1
Krypspanning vid 1% töjning	24	MPa	ISO 178
Smältpunkt	135	°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	100	°C	
Maximal drifttemperatur	64	°C	
Minsta temperatur	-214	°C	UL746B
Värmeförvrängning (HDT/A)	42	°C	ISO 75
Värmeförvrängning (HDT/B)	65	°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	79	°C	DIN EN ISO 306
Termisk konduktivitet	0.4	W/(m·K)	DIN 52612
Termisk utvidningskoefficient	2	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359
Dielektrisk styrka	45	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	1	Ω	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.3	-	IEC 60250

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
Frostskyddsmedel	—	●
Glycerin	100	●
Glykol	100	●
Heptan	100	●
Isopropylalkohol	100	●
Kalciumklorid	—	●
Kaliumhydroxidlösning	50	●
Kresol	—	●
Linolja	—	●
Matolja	—	●
Merkurokrom	—	●
Metylalkohol (metanol)	100	●
Metylenklorid	100	●
Mineraloljor, aromatfria	—	●
Mjölk	—	●
Myrsyra	10	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60	●
Natriumkarbonat, vattenl.	—	●
Natriumklorid, vattenl.	—	●
Natriumnitrat, vattenl.	—	●
Natriumtiosulfat	—	●
Natriumvätesulfit	—	●
Nitrobensen	—	●
Oxalsyra	—	●
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	●
Paraffinolja	100	●
Perkloretylen	—	●
Petroleumeter	100	●
Propylalkohol	—	●
Salpetersyra	10	●
Salpetersyra	50	●

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
Saltsyra	10	●
Saltsyra (konc.)	—	●
Silikonolja	—	●
Svavelsyra	96	●
Transformatorolja	—	●
Vatten	—	●
Väteperoxid	10	●
Xylen	—	●
Ättika, standard	5 - 10	●
Ättiksyra	100	●