



Platta i PE-1000 2000x1000x80 mm gr  n

Artikelnr P2200729
Kategori PE

Tekniska egenskaper

Densitet & vikt

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	0.95	g/cm���	ISO 1183

Dragegenskaper

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Str��ckgr��nssp��nning	17	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	800	MPa	DIN EN ISO 527-1/2
Brottsp��nning	40	MPa	ISO 527
Brott��jning	200	%	ISO 527

Temperaturgr  nser

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Sm��ltpunkt	135	��C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	100	��C	
Maximal drifttemperatur	64	��C	
Minsta temperatur	-214	��C	UL746B
V��rme��r��ngning (HDT/A)	42	��C	ISO 75
V��rme��r��ngning (HDT/B)	65	��C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	79	��C	DIN EN ISO 306

Isolationsegenskaper

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
----------	--------	-------	-------------------

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	45	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	1	��	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.3	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	2.55	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Brandklassning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Brandklassning (UL 94)	3		UL 94

B jeregenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
B�jh�llfasthet	17	MPa	ISO 527-2

Termisk konduktivitet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivitet	0.4	W/(m��K)	DIN 52612

Statisk spridning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivitet	10������	��	IEC 60093
J��mf�r�nde kryptr��msindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till m����tnad	0.01	%	
Vattenabsorption till m����tnad	0.01	%	ISO 62

Slagt  lighet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk��rad slagsegghet (Charpy)	80	kJ/m����	ISO 11542-2
Slagsegghet (Charpy)	80	kJ/m����	DIN EN ISO 179-1/2

Termisk expansion

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	2	10 ⁻⁶ /K	ISO 11359

Hårdhet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hårdhet Shore D	60	Å° Shore D	shore D
Kultryckshårdhet	34	MPa	ISO 2039-1

Kompressionsegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Krypspänning vid 1% töjning	24	MPa	ISO 178

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS