

Platta i PE-1000 3000x1250x8 mm natur

Artikelnr P2200665

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 °C	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 °C	●
Aceton	100	20 °C	●
Ammoniak	-	20 °C	●
Ammoniumklorid	-	20 °C	●
Amylalkohol	-	20 °C	●
Bensen	-	20 °C	●
Bensin (premium)	-	20 °C	●
Borsyra	100	20 °C	●
Bromsvätska	-	20 °C	●
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	●
Butylacetat	-	20 °C	●
Citronsyra	10	20 °C	●
Cyklohexanon	100	20 °C	●
Cyklohexen	100	20 °C	●
Diesel	-	20 °C	●
Eldningsolja	-	20 °C	●
Etylacetat	100	20 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96	20 °C	●
Fenol, vattenl.	ca. 9	20 °C	●
Formaldehyd, vattenl.	40	20 °C	●
Fosforsyra	50	20 °C	●
Frostskyddsmedel	-	20 °C	●
Glycerin	100	20 °C	●
Glykol	100	20 °C	●
Heptan	100	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Isopropylalkohol	100	20 °C	●
Kalciumklorid	-	20 °C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	20 °C	●
Kresol	-	20 °C	●
Linolja	-	20 °C	●
Matolja	-	20 °C	●
Merkurokrom	-	20 °C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 °C	●
Metylenklorid	100	20 °C	●
Mineraloljor, aromatfria	-	20 °C	●
Mjölk	-	20 °C	●
Myrsyra	10	20 °C	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60	20 °C	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	20 °C	●
Natriumkarbonat, vattenl.	-	20 °C	●
Natriumklorid, vattenl.	-	20 °C	●
Natriumnitrat, vattenl.	-	20 °C	●
Natriumtiosulfat	-	20 °C	●
Natriumvätesulfit	-	20 °C	●
Nitrobensen	-	20 °C	●
Oxalsyra	-	20 °C	●
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	20 °C	●
Paraffinolja	100	20 °C	●
Perkloretylen	-	20 °C	●
Petroleumeter	100	20 °C	●
Propylalkohol	-	20 °C	●
Salpetersyra	50	20 °C	●
Salpetersyra	10	20 °C	●
Saltsyra	10	20 °C	●
Saltsyra (konc.)	-	20 °C	●
Silikonolja	-	20 °C	●
Svavelsyra	96	20 °C	●
Transformatorolja	-	20 °C	●
Vatten	-	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Väteperoxid	10	20 °C	
Xylen	-	20 °C	
Ättika, standard	5 - 10	20 °C	
Ättiksyra	100	20 °C	