



Kategori	PE
----------	----

Densitet & vikt

Densitet	1.3	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
----------	-----	-------	-------------------

BrotttÅfjning	138.75	%	DIN EN ISO 527
---------------	--------	---	----------------

Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	79	Å°C	DIN EN ISO 306
--------------------------------------	----	-----	----------------

Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.3	-	IEC 60250
------------------------------	-----	---	-----------

