



Artikelnr	P1400519
Kategori	PE

Densitet & vikt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Densitet	1.3	g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Sträckgränsspänning	24.2	MPa	DIN EN ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	1100	MPa	DIN EN ISO 527
Brottåtgång	138.75	%	DIN EN ISO 527

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Smältpunkt	132.5	Å°C	ISO 11357-3
Maximal drifttemperatur (korttid)	80	Å°C	
Maximal drifttemperatur	54	Å°C	
Minsta temperatur	-100	Å°C	
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	79	Å°C	DIN EN ISO 306

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243
Volymresistivitet	10 ¹⁴ Ω·m	Ω·m	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.3	-	IEC 60250

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk f�rlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk f�rlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250

Brandklassning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Brandklassning (UL 94)	3		UL 94

Termisk konduktivit t

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk konduktivit�t	0.4	W/(m��K)	DIN 52612-1

Statisk spridning

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Ytresistivit�t	~10�,	��	DIN EN 62631-3-2
J��mf��rande krypstr��msindex (CTI)	600	V	IEC 60112

Fuktabsorption

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuktabsorption till m��ttnad	0.0	%	DIN EN ISO 62
Vattenabsorption till m��ttnad	0.0	%	DIN EN ISO 62

Sl     gh t

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk���rad slagsegh�t (Charpy)	2	kJ/m���	DIN EN ISO 179

Termisk expansion

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Termisk utvidgningskoefficient	2.4	10������/K	DIN 53752

H     rdhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
H�����rdhet Shore D	65	��� Shore D	DIN EN ISO 868
Kultrycksh���rdhet	50	MPa	ISO 2039-1

Godk   nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS

