



Kategori	PE
----------	----

Densitet & vikt

Densitet	1.3	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
----------	-----	-------	-------------------

Sträckgränsspänning	24.2	MPa	DIN EN ISO 527
---------------------	------	-----	----------------

Smältpunkt	132.5	Â°C	ISO 11357-3
------------	-------	-----	-------------

Dielektrisk styrka	40	kV/mm	IEC 60243
--------------------	----	-------	-----------

