



| Kategori | PE |
|----------|----|
|----------|----|

## Densitet & vikt

|          |     |                   |                   |
|----------|-----|-------------------|-------------------|
| Densitet | 1.3 | g/cm <sup>3</sup> | DIN EN ISO 1183-1 |
|----------|-----|-------------------|-------------------|

|                     |      |     |                |
|---------------------|------|-----|----------------|
| Sträckgränsspänning | 24.2 | MPa | DIN EN ISO 527 |
|---------------------|------|-----|----------------|

|              |       |     |             |
|--------------|-------|-----|-------------|
| Sm&Aldtpunkt | 132.5 | Â°C | ISO 11357-3 |
|--------------|-------|-----|-------------|

|                    |    |       |           |
|--------------------|----|-------|-----------|
| Dielektrisk styrka | 40 | kV/mm | IEC 60243 |
|--------------------|----|-------|-----------|



