



Platta i PE-HD 2000x1000x25 mm natur

Artikelnr P1200465

● Best ndig

● Delvis best ndig

● Ej best ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100%	20 �C	●
2-Hydroxipropionsyra (mj�lksyra)	90%	20 �C	●
Acetaldehyd	��	20 �C	●
Aceton	100%	20 �C	●
Aceton	��	20 �C	●
Acronal-dispersioner	��	20 �C	●
Akrylonitril	��	20 �C	●
Allylacetat	��	20 �C	●
Allylalkohol	96%	20 �C	●
Allylklorid	��	20 �C	●
Aluminiumfluorid	Conc.	20 �C	●
Aluminiumhydroxid	��	20 �C	●
Aluminiumklorid, fast	��	20 �C	●
Aluminiumklorid, vattenl.	any	20 �C	●
Aluminiummetafosfat	��	20 �C	●
Aluminiumsulfat, fast	��	20 �C	●
Aluminiumsulfat, vattenl. m�ttad	��	20 �C	●
Ammoniak	concentrated	20 �C	●
Ammoniak, flytande	��	20 �C	●
Ammoniak, gas	��	20 �C	●
Ammoniumklorid	��	20 �C	●
Amylalkohol	��	20 �C	●
Anilin	any	20 �C	●
Anisol	��	20 �C	●
Bensen	technically grade	20 �C	●
Bensen	��	20 �C	●
Bensin (premium)	��	20 �C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Bensoesyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Bensylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Benzaldehyd, vattenl.	any	20 Å°C	●
Bitumen	â€”	20 Å°C	●
Blekningsl�sning	12.5 cl	20 Å°C	●
Bl��ck	â€”	20 Å°C	●
Borsyra	100%	20 Å°C	●
Brom, flytande	100%	20 Å°C	●
Bromsv��tska	â€”	20 Å°C	●
Bromv��tesyra, vattenl.	50%	20 Å°C	●
Br��nsle (aromatfritt)	â€”	20 Å°C	●
Butanol, vattenl.	any	20 Å°C	●
Butylacetat	â€”	20 Å°C	●
Cider	â€”	20 Å°C	●
Citronsyra	10%	20 Å°C	●
Citrusfruktjuicer	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexan	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexanol	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	●
Cyklohexanon	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexen	100%	20 Å°C	●
Dibutyleter	â€”	20 Å°C	●
Dibutylftalat	â€”	20 Å°C	●
Diesel	â€”	20 Å°C	●
Diesel	â€”	20 Å°C	●
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	●
Diglykolsyra, vattenl.	30%	20 Å°C	●
Diklorethan	â€”	20 Å°C	●
Diklor��ttiksyra	â€”	20 Å°C	●
Dimetylamin	â€”	20 Å°C	●
Dimetylformamid (DMF)	â€”	20 Å°C	●
Dioxan	â€”	20 Å°C	●
Diskmedel	â€”	20 Å°C	●
Diskmedel	usual	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	BestÃndighet
Eldningsolja	â€”	20 Â°C	●
Eldningsolja	â€”	20 Â°C	●
Eteriska oljor	â€”	20 Â°C	●
Etylacetat	100%	20 Â°C	●
Etylacetat	â€”	20 Â°C	●
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Â°C	●
Etylenalkohol	96%	20 Â°C	●
Etylendiamin	â€”	20 Â°C	●
Etylenglykol	â€”	20 Â°C	●
Etylenklorid	100%	20 Â°C	●
Etylenklorid	â€”	20 Â°C	●
Fenol	â€”	20 Â°C	●
Fenol (vattenl.)	â‰ˆ9%	20 Â°C	●
FluorvÃttesyra	40%	20 Â°C	●
Formaldehyd (vattenl.)	40%	20 Â°C	●
Formaldehyd, vattenl.	â‰ˆ40%	20 Â°C	●
Fosforsyra	50%	20 Â°C	●
Fosforsyra, vattenl.	50%	20 Â°C	●
Fosforsyra, vattenl.	80% L 95%	20 Â°C	●
Fosfortriklorid	â€”	20 Â°C	●
Fotogen	â€”	20 Â°C	●
Fotografisk emulsion	as supplied	20 Â°C	●
Fotografisk framkallare	â€”	20 Â°C	●
Fotografiskt fixerbad	as supplied	20 Â°C	●
Frigen 12 (Freon 12)	100%	20 Â°C	●
Frostskyddsmedel	â€”	20 Â°C	●
Fruktjuicer	any	20 Â°C	●
Ftalsyra, vattenl.	50%	20 Â°C	●
Furfurol	â€”	20 Â°C	●
Garvsyra (tannin), vattenl.	10%	20 Â°C	●
Glycerin	100%	20 Â°C	●
Glycerin, vattenl.	any	20 Â°C	●
Glykol	100%	20 Â°C	●
Glykol, vattenl.	as supplied	20 Â°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Glysantin	â€”	20 Å°C	●
Havsvatten	â€”	20 Å°C	●
Heptan	â€”	20 Å°C	●
Heptan	100%	20 Å°C	●
Hexan	â€”	20 Å°C	●
Honung	â€”	20 Å°C	●
Isooktan	â€”	20 Å°C	●
Isopropanol	â€”	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100%	20 Å°C	●
Isopropyleter	â€”	20 Å°C	●
Jod i kaliumjodidlösning	3% iodine	20 Å°C	●
Järn(II)klorid, vattenl. mättad	â€”	20 Å°C	●
Järn(II)sulfat, vattenl. mättad	â€”	20 Å°C	●
Järn(III)klorid, vattenl.	any	20 Å°C	●
Järn(III)klorid, vattenl. mättad	â€”	20 Å°C	●
Järn(III)nitrat, vattenl. mättad	â€”	20 Å°C	●
Järn(III)nitrat, vattenl. mättad	â€”	20 Å°C	●
Järn(III)sulfat, vattenl. mättad	â€”	20 Å°C	●
Järn(III)sulfat, vattenl. mättad	â€”	20 Å°C	●
Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension	any	20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
Kaliumhydroxidlösning	50%	20 Å°C	●
Kamfer	â€”	20 Å°C	●
Kaustik soda (NaOH)	any	20 Å°C	●
Klor (gas)	100%	20 Å°C	●
Klor, flytande	â€”	20 Å°C	●
Klorbensen	â€”	20 Å°C	●
Klorbensen	100%	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●
Kloroform	technically grade	20 Å°C	●
Klorättiksyra, vattenl.	≥85%	20 Å°C	●
Kokosolja	â€”	20 Å°C	●
Koldisulfid	â€”	20 Å°C	●
Koldisulfid	100%	20 Å°C	●
Koltetraklorid	â€”	20 Å°C	●

[illegible]

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Natriumnitrat (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Å°C	●
Natriumvätesulfid	â€”	20 Å°C	●
Natronlut (60%)	60%	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Oleum (rykande svavelsyra)	any	20 Å°C	●
Oljesyra	â€”	20 Å°C	●
Oljor, vegetabiliska och animaliska	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Ozon	50 ppm	20 Å°C	●
Ozon (gas)	â‰¤0.5 ppm	20 Å°C	●
Paraffinolja	100%	20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	●
Perklorisyra, vattenl.	70%	20 Å°C	●
Perklorisyra, vattenl.	50%	20 Å°C	●
Perklorisyra, vattenl.	20%	20 Å°C	●
Petroleum	â€”	20 Å°C	●
Petroleumeter	100%	20 Å°C	●
Petroleumeter	â€”	20 Å°C	●
Polyesterhartser	â€”	20 Å°C	●
Propionsyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Propylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Pyridin	â€”	20 Å°C	●
Pyridin	â€”	20 Å°C	●
Salpetersyra	10%	20 Å°C	●
Salpetersyra (50%)	50%	20 Å°C	●
Salpetersyra, vattenl.	50%	20 Å°C	●
Salpetersyra, vattenl.	25%	20 Å°C	●
Saltsyra	10%	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	concentrated	20 Å°C	●
Saltsyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Silikonolja	technically grade	20 �C	●
Sm�r	��	20 �C	●
Sockersirap	��	20 �C	●
Stearinsyra	��	20 �C	●
Svavelsyra	96%	20 �C	●
Svavelsyra, vattenl.	���50%	20 �C	●
Svavelsyra, vattenl.	98%	20 �C	●
Svavelsyra, vattenl.	80%	20 �C	●
Svavelsyra, vattenl.	70%	20 �C	●
Sylt	��	20 �C	●
Syre	��	20 �C	●
Talg	technically grade	20 �C	●
Tenn(II)klorid, vattenl.	any	20 �C	●
Tenn(IV)klorid, vattenl.	saturated	20 �C	●
Terpentinolja	technically grade	20 �C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 �C	●
Tetrahydrofuran (THF)	technically grade	20 �C	●
Tiofen	��	20 �C	●
Tionylklorid	��	20 �C	●
Toluen	100%	20 �C	●
Toluen	technically grade	20 �C	●
Torskleversolja	��	20 �C	●
Transformatorolja	��	20 �C	●
Transformatorolja (isolerolja)	technically grade	20 �C	●
Trietanolamin	��	20 �C	●
Trikloret�n	technically grade	20 �C	●
Trikloret�n	100%	20 �C	●
Triklor�ttiksyra	technically grade	20 �C	●
Urea, vattenl.	���33%	20 �C	●
Vaselin	technically grade	20 �C	●
Vatten	��	20 �C	●
Vatten, destillerat	��	20 �C	●
V��	��	20 �C	●
V��teperoxid	10%	20 �C	●
V��tesulfid (vattenl.)	��	20 �C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Xylen	â€”	20 Â°C	●
Xylen	â€”	20 Â°C	●
Zinkslam	â€”	20 Â°C	●
Ättika (standard)	5-10%	20 Â°C	●
Ättiksyra	100%	20 Â°C	●
Ättiksyra	100%	20 Â°C	●
Ättiksyra, vattenl.	70%	20 Â°C	●
Ättiksyraanhydrid	â€”	20 Â°C	●
Ä-l	â€”	20 Â°C	●