

PE-HD 2000x1000x3 mm natur

Artikelnummer: P1200456

Kemisk beständighet

A Utmärkt **B** God **C** Begränsad **D** Ej rekommenderad

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
1,4-Dioxan	resistant	100%%	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	resistant	90%%	
Acetaldehyd	resistant		
Aceton	resistant		
Aceton	resistant	100%%	
Acronal-dispersjoner	resistant		
Akrylonitril	resistant		
Allylacetat	resistant		
Allylalkohol	resistant	96%%	
Allylklorid	resistant		
Aluminiumfluorid	resistant	Conc.%	
Aluminiumhydroxid	resistant		
Aluminiumklorid, fast	resistant		
Aluminiumklorid, vattenl.	resistant	any%	
Aluminiummetafosfat	resistant		
Aluminiumsulfat, fast	resistant		
Aluminiumsulfat, vattenl. mättad	resistant		
Ammoniak	resistant	concentrated%	
Ammoniak, flytande	resistant		
Ammoniak, gas	resistant		
Ammoniumklorid	resistant		
Amylalkohol	resistant		

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Anilin	resistant	any%	
Anisol	resistant		
Bensen	not_resistant	technically grade%	
Bensen	resistant		
Bensin (premium)	resistant		
Bensoesyra, vattenl.	resistant	any%	
Bensylalkohol	resistant		
Benzaldehyd, vattenl.	resistant	any%	
Bitumen	resistant		
Blekningslösning	partially_resistant	12.5 cl%	
Bläck	resistant		
Borsyra	resistant	100%%	
Brom, flytande	not_resistant	100%%	
Bromsvätska	resistant		
Bromvätesyra, vattenl.	resistant	50%%	
Bränsle (aromatfritt)	resistant		
Butanol, vattenl.	resistant	any%	
Butylacetat	resistant		
Cider	resistant		
Citronsyra	resistant	10%%	
Citrusfruktjuicer	resistant		
Cyklohexan	resistant		
Cyklohexanol	resistant		
Cyklohexanon	resistant	100%%	
Cyklohexanon	resistant		
Cyklohexen	resistant	100%%	
Dibutyleter	resistant		
Dibutylftalat	resistant		
Diesel	resistant		
Diesel	resistant		
Dietylenoxid	resistant		

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Diglykolsyra, vattenl.	resistant	30%%	
Dikloretan	partially_resistant		
Diklorättiksyra	resistant		
Dimetylamin	resistant		
Dimetylformamid (DMF)	resistant		
Dioxan	resistant		
Diskmedel	resistant		
Diskmedel	resistant	usual%	
Eldningsolja	resistant		
Eldningsolja	resistant		
Eteriska oljor	partially_resistant		
Etylacetat	resistant		
Etylacetat	resistant	100%%	
Etylalkohol (etanol)	resistant	96%%	
Etylenalkohol	resistant	96%%	
Etylendiamin	resistant		
Etylenglykol	resistant		
Etylenklorid	not_resistant		
Etylenklorid	resistant	100%%	
Fenol	resistant		
Fenol (vattenl.)	resistant	≈9%%	
Fluorvätesyra	resistant	40%%	
Formaldehyd (vattenl.)	resistant	40%%	
Formaldehyd, vattenl.	resistant	≤40%%	
Fosforsyra	resistant	50%%	
Fosforsyra, vattenl.	resistant	50%%	
Fosforsyra, vattenl.	resistant	80% L 95%%	
Fosfortriklorid	not_resistant		
Fotogen	resistant		
Fotografisk emulsion	resistant	as supplied%	
Fotografisk framkallare	resistant		

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Fotografiskt fixerbad	resistant	as supplied%	
Frigen 12 (Freon 12)	not_resistant	100%%	
Frostskyddsmedel	resistant		
Fruktjuicer	resistant	any%	
Ftalsyra, vattenl.	resistant	50%%	
Furfurol	resistant		
Garvsyra (tannin), vattenl.	resistant	10%%	
Glycerin	resistant	100%%	
Glycerin, vattenl.	resistant	any%	
Glykol	resistant	100%%	
Glykol, vattenl.	resistant	as supplied%	
Glysantin	resistant		
Havsvatten	resistant		
Heptan	resistant		
Heptan	resistant	100%%	
Hexan	resistant		
Honung	resistant		
Isooktan	resistant		
Isopropanol	resistant		
Isopropylalkohol	resistant	100%%	
Isopropyleter	partially_resistant		
Jod i kaliumjodidlösning	resistant	3% iodine%	
Järn(II)klorid, vattenl. mättad	resistant		
Järn(II)sulfat, vattenl. mättad	resistant		
Järn(III)klorid, vattenl.	resistant	any%	
Järn(III)klorid, vattenl. mättad	resistant		
Järn(III)nitrat, vattenl. mättad	resistant		
Järn(III)nitrat, vattenl. mättad	resistant		
Järn(III)sulfat, vattenl. mättad	resistant		
Järn(III)sulfat, vattenl. mättad	resistant		
Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension	resistant	any%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Kalciumklorid	resistant		
Kaliumhydroxidlösning	resistant	50%%	
Kamfer	partially_resistant		
Kaustik soda (NaOH)	resistant	any%	
Klor (gas)	partially_resistant	100%%	
Klor, flytande	not_resistant		
Klorbensen	partially_resistant		
Klorbensen	partially_resistant	100%%	
Kloroform	partially_resistant	technically grade%	
Kloroform	partially_resistant		
Klorättiksyra, vattenl.	resistant	≤85%%	
Kokosolja	resistant		
Koldisulfid	not_resistant		
Koldisulfid	partially_resistant	100%%	
Koltetraklorid	partially_resistant		
Kresol	resistant		
Kresol	resistant	100%%	
Kromsyra-svavelsyra	not_resistant		
Kungsvatten	not_resistant		
Kvikksilver	resistant		
Linolja	resistant	technically grade%	
Linolja	resistant		
Litiumbromid	resistant		
Maleinsyra, vattenl.	resistant	any%	
Matolja	resistant		
Melass	resistant		
Mentol	resistant		
Merkurokrom	resistant		
Metanol	resistant	technically grade%	
Metylalkohol (metanol)	resistant	100%%	
Metylenklorid	partially_resistant	100%%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Metyletylketon (MEK)	resistant	technically grade%	
Metyletylketon (MEK)	not_resistant	100%%	
Metylklorid	not_resistant	gaseous, technically grade%	
Mineralolja (aromatfri)	resistant		
Mjölk	resistant		
Mjölk	resistant		
Motorolja (tung) utan tillsatser	resistant		
Myrsyra	resistant	10%%	
Myrsyra, vattenl.	resistant	85%%	
Nafta	resistant		
Naftalen	resistant		
Natriumborat (borax)	resistant		
Natriumbromid	resistant		
Natriumhydroxid, fast	resistant		
Natriumhydroxid, vattenl.	resistant	any%	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	resistant	15%%	
Natriumkarbonat (vattenl.)	resistant		
Natriumklorid (vattenl.)	resistant		
Natriumnitrat (vattenl.)	resistant		
Natriumtiosulfat	resistant		
Natriumvätesulfit	resistant		
Natronlut (60%)	resistant	60%%	
Nitrobensen	resistant		
Nitrobensen	resistant		
Oleum (rykande svavelsyra)	not_resistant	any%	
Oljesyra	resistant		
Oljor, vegetabiliska och animaliska	resistant		
Oxalsyra	resistant		
Oxalsyra, vattenl.	resistant	any%	
Ozon	partially_resistant	50 ppm%	
Ozon (gas)	resistant	≤0.5 ppm%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Paraffinolja	resistant	100%%	
Perkloretylen	partially_resistant		
Perklorosyra, vattenl.	resistant	20%%	
Perklorosyra, vattenl.	resistant	50%%	
Perklorosyra, vattenl.	resistant	70%%	
Petroleum	resistant		
Petroleumeter	resistant		
Petroleumeter	resistant	100%%	
Polyesterhartser	not_resistant		
Propionsyra, vattenl.	resistant	any%	
Propylalkohol	resistant		
Pyridin	resistant		
Pyridin	resistant		
Salpetersyra	resistant	10%%	
Salpetersyra (50%)	partially_resistant	50%%	
Salpetersyra, vattenl.	resistant	25%%	
Salpetersyra, vattenl.	partially_resistant	50%%	
Saltsyra	resistant	10%%	
Saltsyra (konc.)	resistant	concentrated%	
Saltsyra, vattenl.	resistant	any%	
Silikonolja	resistant	technically grade%	
Silikonolja	resistant		
Smör	resistant		
Sockersirap	resistant		
Stearinsyra	resistant		
Svavelsyra	partially_resistant	96%%	
Svavelsyra, vattenl.	resistant	≤50%%	
Svavelsyra, vattenl.	resistant	70%%	
Svavelsyra, vattenl.	resistant	80%%	
Svavelsyra, vattenl.	resistant	98%%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Sylt	resistant		
Syre	resistant		
Talg	resistant	technically grade%	
Tenn(II)klorid, vattenl.	resistant	any%	
Tenn(IV)klorid, vattenl.	resistant	saturated%	
Terpentinolja	resistant	technically grade%	
Tetrahydrofuran (THF)	partially_resistant	100%%	
Tetrahydrofuran (THF)	not_resistant	technically grade%	
Tiofen	not_resistant		
Tionylklorid	not_resistant		
Toluen	partially_resistant	100%%	
Toluen	not_resistant	technically grade%	
Torskleversolja	resistant		
Transformatorolja	resistant		
Transformatorolja (isolerolja)	resistant	technically grade%	
Trietanolamin	resistant		
Trikloreten	not_resistant	technically grade%	
Trikloreten	resistant	100%%	
Triklorättiksyra	resistant	technically grade%	
Urea, vattenl.	resistant	≤33%%	
Vaselin	resistant	technically grade%	
Vatten	resistant		
Vatten, destillerat	resistant		
Vin	resistant		
Väteperoxid	resistant	10%%	
Vätesulfid (vattenl.)	resistant		
Xylen	not_resistant		
Xylen	not_resistant		
Zinkslam	resistant		
Ättika (standard)	resistant	5-10%%	
Ättiksyra	resistant	100%%	

KEMIKALE	BETYG	KONCENTRATION	TEMPERATUR
Ättiksyra	resistant	100%%	
Ättiksyra, vattenl.	resistant	70%%	
Ättiksyraanhydrid	resistant		
Öl	resistant		

PlastShop.se
Söderleden 22 , Linköping , Sverige

Tel: +46 13 328 94 00
info@plastshop.se
<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.