

# Platta i PE-HD 2000x1000x35 mm natur

Artikelnr P2200288

Best ndig Delvis best ndig Ej best ndig

| Kemikalie                        | Koncentration     | Temp. | Best ndighet |
|----------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100%              | 20  C |              |
| 2-Hydroxipropionsyra (mj lksyra) | 90%               | 20  C |              |
| Acetaldehyd                      |                   | 20  C |              |
| Aceton                           |                   | 20  C |              |
| Aceton                           | 100%              | 20  C |              |
| Acronal-dispersioner             |                   | 20  C |              |
| Akrylonitril                     |                   | 20  C |              |
| Allylacetat                      |                   | 20  C |              |
| Allylalkohol                     | 96%               | 20  C |              |
| Allylklorid                      |                   | 20  C |              |
| Aluminiumfluorid                 | Conc.             | 20  C |              |
| Aluminiumhydroxid                |                   | 20  C |              |
| Aluminiumklorid, fast            |                   | 20  C |              |
| Aluminiumklorid, vattenl.        | any               | 20  C |              |
| Aluminiummetafosfat              |                   | 20  C |              |
| Aluminiumsulfat, fast            |                   | 20  C |              |
| Aluminiumsulfat, vattenl. m ttad |                   | 20  C |              |
| Ammoniak                         | concentrated      | 20  C |              |
| Ammoniak, flytande               |                   | 20  C |              |
| Ammoniak, gas                    |                   | 20  C |              |
| Ammoniumklorid                   |                   | 20  C |              |
| Amylalkohol                      |                   | 20  C |              |
| Anilin                           | any               | 20  C |              |
| Anisol                           |                   | 20  C |              |
| Bensen                           | technically grade | 20  C |              |
| Bensen                           |                   | 20  C |              |
| Bensin (premium)                 |                   | 20  C |              |

| Kemikalie               | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|
| Bensoesyra, vattenl.    | any           | 20 Å°C | ●            |
| Bensylalkohol           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Benzaldehyd, vattenl.   | any           | 20 Å°C | ●            |
| Bitumen                 | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Blekningsl sning        | 12.5 cl       | 20 Å°C | ●            |
| Bl  ck                  | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Borsyra                 | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Brom, flytande          | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Bromsv  tska            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Bromv  tesyra, vattenl. | 50%           | 20 Å°C | ●            |
| Br  nsle (aromatfritt)  | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Butanol, vattenl.       | any           | 20 Å°C | ●            |
| Butylacetat             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Cider                   | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Citronsyra              | 10%           | 20 Å°C | ●            |
| Citrusfruktjuicer       | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Cyklohexan              | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Cyklohexanol            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Cyklohexanon            | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Cyklohexanon            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Cyklohexen              | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Dibutyleter             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Dibutylftalat           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Diesel                  | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Diesel                  | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Dietylenoxid            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Diglykolsyra, vattenl.  | 30%           | 20 Å°C | ●            |
| Diklorethan             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Diklor  ttiksyra        | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Dimetylamin             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Dimetylformamid (DMF)   | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Dioxan                  | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Diskmedel               | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Diskmedel               | usual         | 20 Å°C | ●            |

| Kemikalie                   | Koncentration | Temp.  | BestÃndighet |
|-----------------------------|---------------|--------|--------------|
| Eldningsolja                | "             | 20 Â°C |              |
| Eldningsolja                | "             | 20 Â°C |              |
| Eteriska oljor              | "             | 20 Â°C |              |
| Etylacetat                  | 100%          | 20 Â°C |              |
| Etylacetat                  | "             | 20 Â°C |              |
| Etylkalkhol (etanol)        | 96%           | 20 Â°C |              |
| Etylenalkohol               | 96%           | 20 Â°C |              |
| Etylendiamin                | "             | 20 Â°C |              |
| Etylenglykol                | "             | 20 Â°C |              |
| Etylenklorid                | 100%          | 20 Â°C |              |
| Etylenklorid                | "             | 20 Â°C |              |
| Fenol                       | "             | 20 Â°C |              |
| Fenol (vattenl.)            | %`9%          | 20 Â°C |              |
| FluorvÃttesyra              | 40%           | 20 Â°C |              |
| Formaldehyd (vattenl.)      | 40%           | 20 Â°C |              |
| Formaldehyd, vattenl.       | %â40%         | 20 Â°C |              |
| Fosforsyra                  | 50%           | 20 Â°C |              |
| Fosforsyra, vattenl.        | 50%           | 20 Â°C |              |
| Fosforsyra, vattenl.        | 80% L 95%     | 20 Â°C |              |
| Fosfortriklorid             | "             | 20 Â°C |              |
| Fotogen                     | "             | 20 Â°C |              |
| Fotografisk emulsion        | as supplied   | 20 Â°C |              |
| Fotografisk framkallare     | "             | 20 Â°C |              |
| Fotografiskt fixerbad       | as supplied   | 20 Â°C |              |
| Frigen 12 (Freon 12)        | 100%          | 20 Â°C |              |
| Frostskyddsmedel            | "             | 20 Â°C |              |
| Fruktjuicer                 | any           | 20 Â°C |              |
| Ftalsyra, vattenl.          | 50%           | 20 Â°C |              |
| Furfurol                    | "             | 20 Â°C |              |
| Garvsyra (tannin), vattenl. | 10%           | 20 Â°C |              |
| Glycerin                    | 100%          | 20 Â°C |              |
| Glycerin, vattenl.          | any           | 20 Â°C |              |
| Glykol                      | 100%          | 20 Â°C |              |
| Glykol, vattenl.            | as supplied   | 20 Â°C |              |

| Kemikalie                              | Koncentration     | Temp.  | Beständighet |
|----------------------------------------|-------------------|--------|--------------|
| Glysantin                              | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Havsvatten                             | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Heptan                                 | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Heptan                                 | 100%              | 20 Å°C | ●            |
| Hexan                                  | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Honung                                 | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Isooktan                               | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Isopropanol                            | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Isopropylalkohol                       | 100%              | 20 Å°C | ●            |
| Isopropyleter                          | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Jod i kaliumjodidl sning               | 3% iodine         | 20 Å°C | ●            |
| J  rn(II)klorid, vattenl. m  ttad      | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| J  rn(II)sulfat, vattenl. m  ttad      | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| J  rn(III)klorid, vattenl.             | any               | 20 Å°C | ●            |
| J  rn(III)klorid, vattenl. m  ttad     | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| J  rn(III)nitrat, vattenl. m  ttad     | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| J  rn(III)nitrat, vattenl. m  ttad     | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| J  rn(III)sulfat, vattenl. m  ttad     | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| J  rn(III)sulfat, vattenl. m  ttad     | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension | any               | 20 Å°C | ●            |
| Kalciumklorid                          | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Kaliumhydroxidl sning                  | 50%               | 20 Å°C | ●            |
| Kamfer                                 | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Kaustik soda (NaOH)                    | any               | 20 Å°C | ●            |
| Klor (gas)                             | 100%              | 20 Å°C | ●            |
| Klor, flytande                         | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Klorbensen                             | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Klorbensen                             | 100%              | 20 Å°C | ●            |
| Kloroform                              | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Kloroform                              | technically grade | 20 Å°C | ●            |
| Klor  ttiksyra, vattenl.               |    85%            | 20 Å°C | ●            |
| Kokosolja                              | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Koldisulfid                            | â€”               | 20 Å°C | ●            |
| Koldisulfid                            | 100%              | 20 Å°C | ●            |
| Koltetraklorid                         | â€”               | 20 Å°C | ●            |

| Kemikalie                          | Koncentration              | Temp.  | Best ndighet |
|------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|
| Kresol                             |                            | 20   C |              |
| Kresol                             | 100%                       | 20   C |              |
| Kromsyra-svavelsyra                |                            | 20   C |              |
| Kungsvatten                        |                            | 20   C |              |
| Kvikksilver                        |                            | 20   C |              |
| Linolja                            |                            | 20   C |              |
| Linolja                            | technically grade          | 20   C |              |
| Litiumbromid                       |                            | 20   C |              |
| Maleinsyra, vattenl.               | any                        | 20   C |              |
| Matolja                            |                            | 20   C |              |
| Melass                             |                            | 20   C |              |
| Mentol                             |                            | 20   C |              |
| Merkurokrom                        |                            | 20   C |              |
| Metanol                            | technically grade          | 20   C |              |
| Metylalkohol (metanol)             | 100%                       | 20   C |              |
| Metylenklorid                      | 100%                       | 20   C |              |
| Metyletylketon (MEK)               | 100%                       | 20   C |              |
| Metyletylketon (MEK)               | technically grade          | 20   C |              |
| Metylklorid                        | gaseous, technically grade | 20   C |              |
| Mineralolja (aromatfri)            |                            | 20   C |              |
| Mj  lk                             |                            | 20   C |              |
| Mj  lk                             |                            | 20   C |              |
| Motorolja (tung) utan tillsatser   |                            | 20   C |              |
| Myrsyra                            | 10%                        | 20   C |              |
| Myrsyra, vattenl.                  | 85%                        | 20   C |              |
| Nafta                              |                            | 20   C |              |
| Naftalen                           |                            | 20   C |              |
| Natriumborat (borax)               |                            | 20   C |              |
| Natriumbromid                      |                            | 20   C |              |
| Natriumhydroxid, fast              |                            | 20   C |              |
| Natriumhydroxid, vattenl.          | any                        | 20   C |              |
| Natriumhydroxid  sning (natronlut) | 15%                        | 20   C |              |
| Natriumkarbonat (vattenl.)         |                            | 20   C |              |
| Natriumklorid (vattenl.)           |                            | 20   C |              |

| Kemikalie                           | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Natriumnitrat (vattenl.)            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumtiosulfat                    | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumvåtesulfit                   | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natronlut (60%)                     | 60%           | 20 Å°C | ●            |
| Nitrobensen                         | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Nitrobensen                         | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Oleum (rykande svavelsyra)          | any           | 20 Å°C | ●            |
| Oljesyra                            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Oljor, vegetabiliska och animaliska | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Oxalsyra                            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Oxalsyra, vattenl.                  | any           | 20 Å°C | ●            |
| Ozon                                | 50 ppm        | 20 Å°C | ●            |
| Ozon (gas)                          | â‰¤0.5 ppm    | 20 Å°C | ●            |
| Paraffinolja                        | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Perkloretylen                       | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Perklorisyra, vattenl.              | 70%           | 20 Å°C | ●            |
| Perklorisyra, vattenl.              | 50%           | 20 Å°C | ●            |
| Perklorisyra, vattenl.              | 20%           | 20 Å°C | ●            |
| Petroleum                           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Petroleumeter                       | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Petroleumeter                       | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Polyesterhartser                    | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Propionsyra, vattenl.               | any           | 20 Å°C | ●            |
| Propylalkohol                       | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Pyridin                             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Pyridin                             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Salpetersyra                        | 10%           | 20 Å°C | ●            |
| Salpetersyra (50%)                  | 50%           | 20 Å°C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.              | 50%           | 20 Å°C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.              | 25%           | 20 Å°C | ●            |
| Saltsyra                            | 10%           | 20 Å°C | ●            |
| Saltsyra (konc.)                    | concentrated  | 20 Å°C | ●            |
| Saltsyra, vattenl.                  | any           | 20 Å°C | ●            |
| Silikonolja                         | â€”           | 20 Å°C | ●            |

| Kemikalie                      |                   | Koncentration | Temp. | Best ndighet |
|--------------------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|
| Silikonolja                    | technically grade |               | 20  C | ●            |
| Sm r                           |                   |               | 20  C | ●            |
| Sockersirap                    |                   |               | 20  C | ●            |
| Stearinsyra                    |                   |               | 20  C | ●            |
| Svavelsyra                     | 96%               |               | 20  C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.           |    50%            |               | 20  C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.           | 98%               |               | 20  C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.           | 80%               |               | 20  C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.           | 70%               |               | 20  C | ●            |
| Sylt                           |                   |               | 20  C | ●            |
| Syre                           |                   |               | 20  C | ●            |
| Talg                           | technically grade |               | 20  C | ●            |
| Tenn(II)klorid, vattenl.       | any               |               | 20  C | ●            |
| Tenn(IV)klorid, vattenl.       | saturated         |               | 20  C | ●            |
| Terpentinolja                  | technically grade |               | 20  C | ●            |
| Tetrahydrofuran (THF)          | 100%              |               | 20  C | ●            |
| Tetrahydrofuran (THF)          | technically grade |               | 20  C | ●            |
| Tiofen                         |                   |               | 20  C | ●            |
| Tionylklorid                   |                   |               | 20  C | ●            |
| Toluen                         | 100%              |               | 20  C | ●            |
| Toluen                         | technically grade |               | 20  C | ●            |
| Torskleversolja                |                   |               | 20  C | ●            |
| Transformatorolja              |                   |               | 20  C | ●            |
| Transformatorolja (isolerolja) | technically grade |               | 20  C | ●            |
| Trietanolamin                  |                   |               | 20  C | ●            |
| Trikloret n                    | technically grade |               | 20  C | ●            |
| Trikloret n                    | 100%              |               | 20  C | ●            |
| Triklor ttiksyra               | technically grade |               | 20  C | ●            |
| Urea, vattenl.                 |    33%            |               | 20  C | ●            |
| Vaselin                        | technically grade |               | 20  C | ●            |
| Vatten                         |                   |               | 20  C | ●            |
| Vatten, destillerat            |                   |               | 20  C | ●            |
| V                              |                   |               | 20  C | ●            |
| V  teperoxid                   | 10%               |               | 20  C | ●            |
| V  tesulfid (vattenl.)         |                   |               | 20  C | ●            |

| Kemikalie           | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|---------------------|---------------|--------|--------------|
| Xylen               | â€”           | 20 Â°C | ●            |
| Xylen               | â€”           | 20 Â°C | ●            |
| Zinkslam            | â€”           | 20 Â°C | ●            |
| Ättika (standard)   | 5-10%         | 20 Â°C | ●            |
| Ättiksyra           | 100%          | 20 Â°C | ●            |
| Ättiksyra           | 100%          | 20 Â°C | ●            |
| Ättiksyra, vattenl. | 70%           | 20 Â°C | ●            |
| Ättiksyraanhydrid   | â€”           | 20 Â°C | ●            |
| Ä-l                 | â€”           | 20 Â°C | ●            |