

Platta i PE-HD 3000x1500x10 mm natur

Artikelnr P1200473

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 °C	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	20 °C	●
Acetaldehyd	-	20 °C	●
Aceton	-	20 °C	●
Aceton	100%	20 °C	●
Acronal-dispersjoner	-	20 °C	●
Akrylonitril	-	20 °C	●
Allylacetat	-	20 °C	●
Allylalkohol	96%	20 °C	●
Allylklorid	-	20 °C	●
Aluminiumfluorid	Conc.	20 °C	●
Aluminiumhydroxid	-	20 °C	●
Aluminiumklorid, fast	-	20 °C	●
Aluminiumklorid, vattenl.	any	20 °C	●
Aluminiummetafosfat	-	20 °C	●
Aluminiumsulfat, fast	-	20 °C	●
Aluminiumsulfat, vattenl. mättad	-	20 °C	●
Ammoniak	concentrated	20 °C	●
Ammoniak, flytande	-	20 °C	●
Ammoniak, gas	-	20 °C	●
Ammoniumklorid	-	20 °C	●
Amylalkohol	-	20 °C	●
Anilin	any	20 °C	●
Anisol	-	20 °C	●
Bensen	technically grade	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Bensen	-	20 °C	●
Bensin (premium)	-	20 °C	●
Bensoesyra, vattenl.	any	20 °C	●
Bensylalkohol	-	20 °C	●
Benzaldehyd, vattenl.	any	20 °C	●
Bitumen	-	20 °C	●
Blekningslösning	12.5 cl	20 °C	●
Bläck	-	20 °C	●
Borsyra	100%	20 °C	●
Brom, flytande	100%	20 °C	●
Bromsvätska	-	20 °C	●
Bromvätesyra, vattenl.	50%	20 °C	●
Bränsle (aromatfritt)	-	20 °C	●
Butanol, vattenl.	any	20 °C	●
Butylacetat	-	20 °C	●
Cider	-	20 °C	●
Citronsyra	10%	20 °C	●
Citrusfruktjuicer	-	20 °C	●
Cyklohexan	-	20 °C	●
Cyklohexanol	-	20 °C	●
Cyklohexanon	100%	20 °C	●
Cyklohexanon	-	20 °C	●
Cyklohexen	100%	20 °C	●
Dibutyleter	-	20 °C	●
Dibutylftalat	-	20 °C	●
Diesel	-	20 °C	●
Diesel	-	20 °C	●
Dietylenoxid	-	20 °C	●
Diglykolsyra, vattenl.	30%	20 °C	●
Dikloretan	-	20 °C	●
Diklorättiksyra	-	20 °C	●
Dimetylamin	-	20 °C	●
Dimetylformamid (DMF)	-	20 °C	●
Dioxan	-	20 °C	●
Diskmedel	-	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Diskmedel	usual	20 °C	●
Eldningsolja	-	20 °C	●
Eldningsolja	-	20 °C	●
Eteriska oljor	-	20 °C	●
Etylacetat	100%	20 °C	●
Etylacetat	-	20 °C	●
Etylalkohol (etanol)	96%	20 °C	●
Etylenalkohol	96%	20 °C	●
Etylendiamin	-	20 °C	●
Etylenglykol	-	20 °C	●
Etylenklorid	100%	20 °C	●
Etylenklorid	-	20 °C	●
Fenol	-	20 °C	●
Fenol (vattenl.)	≈9%	20 °C	●
Fluorvätesyra	40%	20 °C	●
Formaldehyd (vattenl.)	40%	20 °C	●
Formaldehyd, vattenl.	≤40%	20 °C	●
Fosforsyra	50%	20 °C	●
Fosforsyra, vattenl.	50%	20 °C	●
Fosforsyra, vattenl.	80% L 95%	20 °C	●
Fosfortriklorid	-	20 °C	●
Fotogen	-	20 °C	●
Fotografisk emulsion	as supplied	20 °C	●
Fotografisk framkallare	-	20 °C	●
Fotografiskt fixerbad	as supplied	20 °C	●
Frigen 12 (Freon 12)	100%	20 °C	●
Frostskyddsmedel	-	20 °C	●
Fruktjuicer	any	20 °C	●
Ftalsyra, vattenl.	50%	20 °C	●
Furfurol	-	20 °C	●
Garvsyra (tannin), vattenl.	10%	20 °C	●
Glycerin	100%	20 °C	●
Glycerin, vattenl.	any	20 °C	●
Glykol	100%	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Glykol, vattenl.	as supplied	20 °C	●
Glysantin	-	20 °C	●
Havsvatten	-	20 °C	●
Heptan	-	20 °C	●
Heptan	100%	20 °C	●
Hexan	-	20 °C	●
Honung	-	20 °C	●
Isooktan	-	20 °C	●
Isopropanol	-	20 °C	●
Isopropylalkohol	100%	20 °C	●
Isopropyleter	-	20 °C	●
Jod i kaliumjodidlösning	3% iodine	20 °C	●
Järn(II)klorid, vattenl. mättad	-	20 °C	●
Järn(II)sulfat, vattenl. mättad	-	20 °C	●
Järn(III)klorid, vattenl.	any	20 °C	●
Järn(III)klorid, vattenl. mättad	-	20 °C	●
Järn(III)nitrat, vattenl. mättad	-	20 °C	●
Järn(III)nitrat, vattenl. mättad	-	20 °C	●
Järn(III)sulfat, vattenl. mättad	-	20 °C	●
Järn(III)sulfat, vattenl. mättad	-	20 °C	●
Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension	any	20 °C	●
Kalciumklorid	-	20 °C	●
Kaliumhydroxidlösning	50%	20 °C	●
Kamfer	-	20 °C	●
Kaustik soda (NaOH)	any	20 °C	●
Klor (gas)	100%	20 °C	●
Klor, flytande	-	20 °C	●
Klorbensen	-	20 °C	●
Klorbensen	100%	20 °C	●
Kloroform	-	20 °C	●
Kloroform	technically grade	20 °C	●
Klorättiksyra, vattenl.	≤85%	20 °C	●
Kokosolja	-	20 °C	●
Koldisulfid	-	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Koldisulfid	100%	20 °C	
Koltetraklorid	-	20 °C	
Kresol	-	20 °C	
Kresol	100%	20 °C	
Kromsyra-svavelsyra	-	20 °C	
Kungsvatten	-	20 °C	
Kvikksilver	-	20 °C	
Linolja	-	20 °C	
Linolja	technically grade	20 °C	
Litiumbromid	-	20 °C	
Maleinsyra, vattenl.	any	20 °C	
Matolja	-	20 °C	
Melass	-	20 °C	
Mentol	-	20 °C	
Merkurokrom	-	20 °C	
Metanol	technically grade	20 °C	
Metylalkohol (metanol)	100%	20 °C	
Metylenklorid	100%	20 °C	
Metyletylketon (MEK)	100%	20 °C	
Metyletylketon (MEK)	technically grade	20 °C	
Metylklorid	gaseous, technically grade	20 °C	
Mineralolja (aromatfri)	-	20 °C	
Mjölk	-	20 °C	
Mjölk	-	20 °C	
Motorolja (tung) utan tillsatser	-	20 °C	
Myrsyra	10%	20 °C	
Myrsyra, vattenl.	85%	20 °C	
Nafta	-	20 °C	
Naftalen	-	20 °C	
Natriumborat (borax)	-	20 °C	
Natriumbromid	-	20 °C	
Natriumhydroxid, fast	-	20 °C	
Natriumhydroxid, vattenl.	any	20 °C	
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15%	20 °C	
Natriumkarbonat (vattenl.)	-	20 °C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Natriumklorid (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumnitrat (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumtiosulfat	-	20 °C	●
Natriumvätesulfit	-	20 °C	●
Natronlut (60%)	60%	20 °C	●
Nitrobensen	-	20 °C	●
Nitrobensen	-	20 °C	●
Oleum (rykande svavelsyra)	any	20 °C	●
Oljesyra	-	20 °C	●
Oljor, vegetabiliska och animaliska	-	20 °C	●
Oxalsyra	-	20 °C	●
Oxalsyra, vattenl.	any	20 °C	●
Ozon	50 ppm	20 °C	●
Ozon (gas)	≤0.5 ppm	20 °C	●
Paraffinolja	100%	20 °C	●
Perkloretylen	-	20 °C	●
Perklorsyra, vattenl.	70%	20 °C	●
Perklorsyra, vattenl.	50%	20 °C	●
Perklorsyra, vattenl.	20%	20 °C	●
Petroleum	-	20 °C	●
Petroleumeter	100%	20 °C	●
Petroleumeter	-	20 °C	●
Polyesterhartser	-	20 °C	●
Propionsyra, vattenl.	any	20 °C	●
Propylalkohol	-	20 °C	●
Pyridin	-	20 °C	●
Pyridin	-	20 °C	●
Salpetersyra	10%	20 °C	●
Salpetersyra (50%)	50%	20 °C	●
Salpetersyra, vattenl.	50%	20 °C	●
Salpetersyra, vattenl.	25%	20 °C	●
Saltsyra	10%	20 °C	●
Saltsyra (konc.)	concentrated	20 °C	●
Saltsyra, vattenl.	any	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Silikonolja	-	20 °C	●
Silikonolja	technically grade	20 °C	●
Smör	-	20 °C	●
Sockersirap	-	20 °C	●
Stearinsyra	-	20 °C	●
Svavelsyra	96%	20 °C	●
Svavelsyra, vattenl.	≤50%	20 °C	●
Svavelsyra, vattenl.	98%	20 °C	●
Svavelsyra, vattenl.	80%	20 °C	●
Svavelsyra, vattenl.	70%	20 °C	●
Sylt	-	20 °C	●
Syre	-	20 °C	●
Talg	technically grade	20 °C	●
Tenn(II)klorid, vattenl.	any	20 °C	●
Tenn(IV)klorid, vattenl.	saturated	20 °C	●
Terpentinolja	technically grade	20 °C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 °C	●
Tetrahydrofuran (THF)	technically grade	20 °C	●
Tiofen	-	20 °C	●
Tionylklorid	-	20 °C	●
Toluen	100%	20 °C	●
Toluen	technically grade	20 °C	●
Torskleversolja	-	20 °C	●
Transformatorolja	-	20 °C	●
Transformatorolja (isolerolja)	technically grade	20 °C	●
Trietanolamin	-	20 °C	●
Trikloreten	technically grade	20 °C	●
Trikloreten	100%	20 °C	●
Triklorättiksyra	technically grade	20 °C	●
Urea, vattenl.	≤33%	20 °C	●
Vaselin	technically grade	20 °C	●
Vatten	-	20 °C	●
Vatten, destillerat	-	20 °C	●
Vin	-	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Väteperoxid	10%	20 °C	●
Vätesulfid (vattenl.)	-	20 °C	●
Xylen	-	20 °C	●
Xylen	-	20 °C	●
Zinkslam	-	20 °C	●
Ättika (standard)	5-10%	20 °C	●
Ättiksyra	100%	20 °C	●
Ättiksyra	100%	20 °C	●
Ättiksyra, vattenl.	70%	20 °C	●
Ättiksyraanhydrid	-	20 °C	●
Öl	-	20 °C	●