

Platta i PE-HD 3000x1500x5 mm natur

Artikelnr P1200470

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

| Kemikalie                        | Koncentration     | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100%              | 20 °C | ●            |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90%               | 20 °C | ●            |
| Acetaldehyd                      | -                 | 20 °C | ●            |
| Aceton                           | 100%              | 20 °C | ●            |
| Aceton                           | -                 | 20 °C | ●            |
| Acronal-dispersjoner             | -                 | 20 °C | ●            |
| Akrylonitril                     | -                 | 20 °C | ●            |
| Allylacetat                      | -                 | 20 °C | ●            |
| Allylalkohol                     | 96%               | 20 °C | ●            |
| Allylklorid                      | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumfluorid                 | Conc.             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumhydroxid                | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumklorid, fast            | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumklorid, vattenl.        | any               | 20 °C | ●            |
| Aluminiummetafosfat              | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumsulfat, fast            | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumsulfat, vattenl. mättad | -                 | 20 °C | ●            |
| Ammoniak                         | concentrated      | 20 °C | ●            |
| Ammoniak, flytande               | -                 | 20 °C | ●            |
| Ammoniak, gas                    | -                 | 20 °C | ●            |
| Ammoniumklorid                   | -                 | 20 °C | ●            |
| Amylalkohol                      | -                 | 20 °C | ●            |
| Anilin                           | any               | 20 °C | ●            |
| Anisol                           | -                 | 20 °C | ●            |
| Bensen                           | technically grade | 20 °C | ●            |

| Kemikalie              | Koncentration | Temp. | Beständighet |
|------------------------|---------------|-------|--------------|
| Bensen                 | -             | 20 °C | ●            |
| Bensin (premium)       | -             | 20 °C | ●            |
| Bensoesyra, vattenl.   | any           | 20 °C | ●            |
| Bensylalkohol          | -             | 20 °C | ●            |
| Benzaldehyd, vattenl.  | any           | 20 °C | ●            |
| Bitumen                | -             | 20 °C | ●            |
| Blekningslösning       | 12.5 cl       | 20 °C | ●            |
| Bläck                  | -             | 20 °C | ●            |
| Borsyra                | 100%          | 20 °C | ●            |
| Brom, flytande         | 100%          | 20 °C | ●            |
| Bromsvätska            | -             | 20 °C | ●            |
| Bromvätesyra, vattenl. | 50%           | 20 °C | ●            |
| Bränsle (aromatfritt)  | -             | 20 °C | ●            |
| Butanol, vattenl.      | any           | 20 °C | ●            |
| Butylacetat            | -             | 20 °C | ●            |
| Cider                  | -             | 20 °C | ●            |
| Citronsyra             | 10%           | 20 °C | ●            |
| Citrusfruktjuicer      | -             | 20 °C | ●            |
| Cyklohexan             | -             | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanol           | -             | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanon           | 100%          | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanon           | -             | 20 °C | ●            |
| Cyklohexen             | 100%          | 20 °C | ●            |
| Dibutyleter            | -             | 20 °C | ●            |
| Dibutylftalat          | -             | 20 °C | ●            |
| Diesel                 | -             | 20 °C | ●            |
| Diesel                 | -             | 20 °C | ●            |
| Dietylenoxid           | -             | 20 °C | ●            |
| Diglykolsyra, vattenl. | 30%           | 20 °C | ●            |
| Dikloretan             | -             | 20 °C | ●            |
| Diklorättiksyra        | -             | 20 °C | ●            |
| Dimetylamin            | -             | 20 °C | ●            |
| Dimetylformamid (DMF)  | -             | 20 °C | ●            |
| Dioxan                 | -             | 20 °C | ●            |
| Diskmedel              | usual         | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                   | Koncentration | Temp. | Beständighet |
|-----------------------------|---------------|-------|--------------|
| Diskmedel                   | -             | 20 °C | ●            |
| Eldningsolja                | -             | 20 °C | ●            |
| Eldningsolja                | -             | 20 °C | ●            |
| Eteriska oljor              | -             | 20 °C | ●            |
| Etylacetat                  | 100%          | 20 °C | ●            |
| Etylacetat                  | -             | 20 °C | ●            |
| Etylalkohol (etanol)        | 96%           | 20 °C | ●            |
| Etylenalkohol               | 96%           | 20 °C | ●            |
| Etylendiamin                | -             | 20 °C | ●            |
| Etylenglykol                | -             | 20 °C | ●            |
| Etylenklorid                | 100%          | 20 °C | ●            |
| Etylenklorid                | -             | 20 °C | ●            |
| Fenol                       | -             | 20 °C | ●            |
| Fenol (vattenl.)            | ≈9%           | 20 °C | ●            |
| Fluorvätesyra               | 40%           | 20 °C | ●            |
| Formaldehyd (vattenl.)      | 40%           | 20 °C | ●            |
| Formaldehyd, vattenl.       | ≤40%          | 20 °C | ●            |
| Fosforsyra                  | 50%           | 20 °C | ●            |
| Fosforsyra, vattenl.        | 80% L 95%     | 20 °C | ●            |
| Fosforsyra, vattenl.        | 50%           | 20 °C | ●            |
| Fosfortriklorid             | -             | 20 °C | ●            |
| Fotogen                     | -             | 20 °C | ●            |
| Fotografisk emulsion        | as supplied   | 20 °C | ●            |
| Fotografisk framkallare     | -             | 20 °C | ●            |
| Fotografiskt fixerbad       | as supplied   | 20 °C | ●            |
| Frigen 12 (Freon 12)        | 100%          | 20 °C | ●            |
| Frostskyddsmedel            | -             | 20 °C | ●            |
| Fruktjuicer                 | any           | 20 °C | ●            |
| Ftalsyra, vattenl.          | 50%           | 20 °C | ●            |
| Furfurol                    | -             | 20 °C | ●            |
| Garvsyra (tannin), vattenl. | 10%           | 20 °C | ●            |
| Glycerin                    | 100%          | 20 °C | ●            |
| Glycerin, vattenl.          | any           | 20 °C | ●            |
| Glykol                      | 100%          | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                              | Koncentration     | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| Glykol, vattenl.                       | as supplied       | 20 °C | ●            |
| Glysantin                              | -                 | 20 °C | ●            |
| Havsvatten                             | -                 | 20 °C | ●            |
| Heptan                                 | 100%              | 20 °C | ●            |
| Heptan                                 | -                 | 20 °C | ●            |
| Hexan                                  | -                 | 20 °C | ●            |
| Honung                                 | -                 | 20 °C | ●            |
| Isooktan                               | -                 | 20 °C | ●            |
| Isopropanol                            | -                 | 20 °C | ●            |
| Isopropylalkohol                       | 100%              | 20 °C | ●            |
| Isopropyleter                          | -                 | 20 °C | ●            |
| Jod i kaliumjodidlösning               | 3% iodine         | 20 °C | ●            |
| Järn(II)klorid, vattenl. mättad        | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(II)sulfat, vattenl. mättad        | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)klorid, vattenl.              | any               | 20 °C | ●            |
| Järn(III)klorid, vattenl. mättad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)nitrat, vattenl. mättad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)nitrat, vattenl. mättad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)sulfat, vattenl. mättad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)sulfat, vattenl. mättad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension | any               | 20 °C | ●            |
| Kalciumklorid                          | -                 | 20 °C | ●            |
| Kaliumhydroxidlösning                  | 50%               | 20 °C | ●            |
| Kamfer                                 | -                 | 20 °C | ●            |
| Kaustik soda (NaOH)                    | any               | 20 °C | ●            |
| Klor (gas)                             | 100%              | 20 °C | ●            |
| Klor, flytande                         | -                 | 20 °C | ●            |
| Klorbensen                             | -                 | 20 °C | ●            |
| Klorbensen                             | 100%              | 20 °C | ●            |
| Kloroform                              | -                 | 20 °C | ●            |
| Kloroform                              | technically grade | 20 °C | ●            |
| Klorättiksyra, vattenl.                | ≤85%              | 20 °C | ●            |
| Kokosolja                              | -                 | 20 °C | ●            |
| Koldisulfid                            | -                 | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                          | Koncentration              | Temp. | Beständighet |
|------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| Koldisulfid                        | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Koltetraklorid                     | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kresol                             | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kresol                             | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Kromsyra-svavelsyra                | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kungsvatten                        | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kvikksilver                        | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Linolja                            | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Linolja                            | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Litiumbromid                       | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Maleinsyra, vattenl.               | any                        | 20 °C | <div></div>  |
| Matolja                            | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Melass                             | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Mentol                             | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Merkurokrom                        | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Metanol                            | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Metylalkohol (metanol)             | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Metylenklorid                      | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Metyletylketon (MEK)               | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Metyletylketon (MEK)               | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Metylklorid                        | gaseous, technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Mineralolja (aromatfri)            | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Mjölk                              | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Mjölk                              | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Motorolja (tung) utan tillsatser   | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Myrsyra                            | 10%                        | 20 °C | <div></div>  |
| Myrsyra, vattenl.                  | 85%                        | 20 °C | <div></div>  |
| Nafta                              | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Naftalen                           | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumborat (borax)               | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumbromid                      | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumhydroxid, fast              | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumhydroxid, vattenl.          | any                        | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15%                        | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumkarbonat (vattenl.)         | -                          | 20 °C | <div></div>  |

| Kemikalie                           | Koncentration | Temp. | Beständighet |
|-------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| Natriumklorid (vattenl.)            | -             | 20 °C | ●            |
| Natriumnitrat (vattenl.)            | -             | 20 °C | ●            |
| Natriumtiosulfat                    | -             | 20 °C | ●            |
| Natriumvätesulfit                   | -             | 20 °C | ●            |
| Natronlut (60%)                     | 60%           | 20 °C | ●            |
| Nitrobensen                         | -             | 20 °C | ●            |
| Nitrobensen                         | -             | 20 °C | ●            |
| Oleum (rykande svavelsyra)          | any           | 20 °C | ●            |
| Oljesyra                            | -             | 20 °C | ●            |
| Oljor, vegetabiliska och animaliska | -             | 20 °C | ●            |
| Oxalsyra                            | -             | 20 °C | ●            |
| Oxalsyra, vattenl.                  | any           | 20 °C | ●            |
| Ozon                                | 50 ppm        | 20 °C | ●            |
| Ozon (gas)                          | ≤0.5 ppm      | 20 °C | ●            |
| Paraffinolja                        | 100%          | 20 °C | ●            |
| Perkloretylen                       | -             | 20 °C | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.               | 70%           | 20 °C | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.               | 20%           | 20 °C | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.               | 50%           | 20 °C | ●            |
| Petroleum                           | -             | 20 °C | ●            |
| Petroleumeter                       | 100%          | 20 °C | ●            |
| Petroleumeter                       | -             | 20 °C | ●            |
| Polyesterhartser                    | -             | 20 °C | ●            |
| Propionsyra, vattenl.               | any           | 20 °C | ●            |
| Propylalkohol                       | -             | 20 °C | ●            |
| Pyridin                             | -             | 20 °C | ●            |
| Pyridin                             | -             | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra                        | 10%           | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra (50%)                  | 50%           | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.              | 50%           | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.              | 25%           | 20 °C | ●            |
| Saltsyra                            | 10%           | 20 °C | ●            |
| Saltsyra (konc.)                    | concentrated  | 20 °C | ●            |
| Saltsyra, vattenl.                  | any           | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                      | Koncentration     | Temp. | Beständighet |
|--------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| Silikonolja                    | technically grade | 20 °C | ●            |
| Silikonolja                    | -                 | 20 °C | ●            |
| Smör                           | -                 | 20 °C | ●            |
| Sockersirap                    | -                 | 20 °C | ●            |
| Stearinsyra                    | -                 | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra                     | 96%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.           | 70%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.           | 98%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.           | 80%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.           | ≤50%              | 20 °C | ●            |
| Sylt                           | -                 | 20 °C | ●            |
| Syre                           | -                 | 20 °C | ●            |
| Talg                           | technically grade | 20 °C | ●            |
| Tenn(II)klorid, vattenl.       | any               | 20 °C | ●            |
| Tenn(IV)klorid, vattenl.       | saturated         | 20 °C | ●            |
| Terpentinolja                  | technically grade | 20 °C | ●            |
| Tetrahydrofuran (THF)          | technically grade | 20 °C | ●            |
| Tetrahydrofuran (THF)          | 100%              | 20 °C | ●            |
| Tiofen                         | -                 | 20 °C | ●            |
| Tionylklorid                   | -                 | 20 °C | ●            |
| Toluen                         | 100%              | 20 °C | ●            |
| Toluen                         | technically grade | 20 °C | ●            |
| Torskleversolja                | -                 | 20 °C | ●            |
| Transformatorolja              | -                 | 20 °C | ●            |
| Transformatorolja (isolerolja) | technically grade | 20 °C | ●            |
| Trietanolamin                  | -                 | 20 °C | ●            |
| Trikloreten                    | technically grade | 20 °C | ●            |
| Trikloreten                    | 100%              | 20 °C | ●            |
| Triklorättiksyra               | technically grade | 20 °C | ●            |
| Urea, vattenl.                 | ≤33%              | 20 °C | ●            |
| Vaselin                        | technically grade | 20 °C | ●            |
| Vatten                         | -                 | 20 °C | ●            |
| Vatten, destillerat            | -                 | 20 °C | ●            |
| Vin                            | -                 | 20 °C | ●            |

| Kemikalie             | Koncentration | Temp. | Beständighet |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|
| Väteperoxid           | 10%           | 20 °C | ●            |
| Vätesulfid (vattenl.) | -             | 20 °C | ●            |
| Xylen                 | -             | 20 °C | ●            |
| Xylen                 | -             | 20 °C | ●            |
| Zinkslam              | -             | 20 °C | ●            |
| Ättika (standard)     | 5-10%         | 20 °C | ●            |
| Ättiksyra             | 100%          | 20 °C | ●            |
| Ättiksyra             | 100%          | 20 °C | ●            |
| Ättiksyra, vattenl.   | 70%           | 20 °C | ●            |
| Ättiksyraanhydrid     | -             | 20 °C | ●            |
| Öl                    | -             | 20 °C | ●            |