



Platta i PEEK Mod 3000x500x22 mm svart

Artikelnr P1501304

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 °C	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 °C	
Aceton	100	20 °C	
Ammoniak	-	20 °C	
Ammoniumklorid	-	20 °C	
Amylalkohol	-	20 °C	
Bensen	-	20 °C	
Bensin (premium)	-	20 °C	
Borsyra	100	20 °C	
Bromsvätska	-	20 °C	
Bränsle, aromatfritt	-	20 °C	
Butylacetat	-	20 °C	
Citronsyra	10	20 °C	
Cyklohexanon	100	20 °C	
Cyklohexen	100	20 °C	
Diesel	-	20 °C	
Dietylenoxid	-	20 °C	
Eldningsolja	-	20 °C	
Etylacetat	100	20 °C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 °C	
Etylenklorid	100	20 °C	
Fenol (vattenl.)	9	20 °C	
Fluorvätesyra	40	20 °C	
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 °C	
Fosforsyra	50	20 °C	
Frostskyddsmedel	-	20 °C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Glycerin	100	20 °C	●
Glykol	100	20 °C	●
Heptan	100	20 °C	●
Isopropylalkohol	100	20 °C	●
Kalciumklorid	-	20 °C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	20 °C	●
Klor (gas)	100	20 °C	●
Klorbensen	100	20 °C	●
Kloroform	-	20 °C	●
Koltetraklorid	-	20 °C	●
Linolja	-	20 °C	●
Matolja	-	20 °C	●
Merkurokrom	-	20 °C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 °C	●
Metylenklorid	100	20 °C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 °C	●
Mineraloljor (aromatfria)	-	20 °C	●
Mjölk	-	20 °C	●
Myrsyra	10	20 °C	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15	20 °C	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60	20 °C	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumklorid (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumnitrat (vattenl.)	-	20 °C	●
Natriumtiosulfat	-	20 °C	●
Natriumvätesulfit	-	20 °C	●
Nitrobensen	-	20 °C	●
Oxalsyra	-	20 °C	●
Ozon (gas)	-	20 °C	●
Paraffinolja	100	20 °C	●
Perkloretylen	-	20 °C	●
Petroleum	100	20 °C	●
Petroleumeter	100	20 °C	●
Propylalkohol	-	20 °C	●
Pyridin	-	20 °C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Salpetersyra	10	20 °C	●
Salpetersyra	50	20 °C	●
Saltsyra	10	20 °C	●
Saltsyra (konc.)	-	20 °C	●
Silikonolja	-	20 °C	●
Svavelsyra	96	20 °C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 °C	●
Toluen	100	20 °C	●
Transformatorolja	-	20 °C	●
Trikloreten	100	20 °C	●
Vatten	-	20 °C	●
Väteperoxid	10	20 °C	●
Vätesulfid (vattenl.)	-	20 °C	●
Xylen	-	20 °C	●
Äppeljuice	-	20 °C	●
Ättika (standard)	5-10	20 °C	●
Ättiksyra	100	20 °C	●