



Platta i PEEK 3000x300x60 mm svart

Artikelnr P1500594

Best ndig Delvis best ndig Ej best ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C	Best�ndig
2-Hydroxipropionsyra (mj�lkksyra)	90	20 �C	Best�ndig
Aceton	100	20 �C	Best�ndig
Ammoniak	��	20 �C	Best�ndig
Ammoniumklorid	��	20 �C	Best�ndig
Amylalkohol	��	20 �C	Best�ndig
Bensen	��	20 �C	Best�ndig
Bensin (premium)	��	20 �C	Best�ndig
Borsyra	100	20 �C	Best�ndig
Bromsv�tska	��	20 �C	Best�ndig
Br�nsle, aromatfritt	��	20 �C	Best�ndig
Butylacetat	��	20 �C	Best�ndig
Citronsyra	10	20 �C	Best�ndig
Cyklohexanon	100	20 �C	Best�ndig
Cyklohexen	100	20 �C	Best�ndig
Diesel	��	20 �C	Best�ndig
Dietylenoxid	��	20 �C	Best�ndig
Eldningsolja	��	20 �C	Best�ndig
Etylacetat	100	20 �C	Best�ndig
Etylalkohol (etanol)	96	20 �C	Best�ndig
Etylenklorid	100	20 �C	Best�ndig
Fenol (vattenl.)	9	20 �C	Best�ndig
Fluorv�tsesyra	40	20 �C	Ej best�ndig
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 �C	Best�ndig
Fosforsyra	50	20 �C	Best�ndig
Frostskyddsmedel	��	20 �C	Best�ndig
Glycerin	100	20 �C	Best�ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Glykol	100	20 �C	●
Heptan	100	20 �C	●
Isopropylalkohol	100	20 �C	●
Kalciumklorid	��	20 �C	●
Kaliumhydroxid��sning	50	20 �C	●
Klor (gas)	100	20 �C	●
Klorbensen	100	20 �C	●
Kloroform	��	20 �C	●
Koltetraklorid	��	20 �C	●
Linolja	��	20 �C	●
Matolja	��	20 �C	●
Merkurokrom	��	20 �C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 �C	●
Metylenklorid	100	20 �C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 �C	●
Mineraloljor (aromatfria)	��	20 �C	●
Mj��lk	��	20 �C	●
Myrsyra	10	20 �C	●
Natriumhydroxid��sning (natronlut)	15	20 �C	●
Natriumhydroxid��sning (natronlut)	60	20 �C	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	��	20 �C	●
Natriumklorid (vattenl.)	��	20 �C	●
Natriumnitrat (vattenl.)	��	20 �C	●
Natriumtiosulfat	��	20 �C	●
Natriumv��tesulfid	��	20 �C	●
Nitrobensen	��	20 �C	●
Oxalsyra	��	20 �C	●
Ozon (gas)	��	20 �C	●
Paraffinolja	100	20 �C	●
Perkloretylen	��	20 �C	●
Petroleum	100	20 �C	●
Petroleumeter	100	20 �C	●
Propylalkohol	��	20 �C	●
Pyridin	��	20 �C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Salpetersyra	10	20 Å°C	●
Salpetersyra	50	20 Å°C	●
Saltsyra	10	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	â€”	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●
Svavelsyra	96	20 Å°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Å°C	●
Toluen	100	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	●
Trikloretan	100	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
Väteperoxid	10	20 Å°C	●
Vätesulfid (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Äppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ättika (standard)	5-10	20 Å°C	●
Ättiksyra	100	20 Å°C	●